



FICHE TECHNIQUE IMN BACHE FRONT2v2B ; FRONT2v2M

Bâche en polyester enduit de PVC plastifié, de 550 g/m², destinée à l'impression jet d'encre solvant, Eco-solvant et UV. Imprimable sur la face lisse. Les FRONT2v2B ; FRONT2v2M sont dédiées à une utilisation en tant que bâches publicitaires / toiles événementielles. Aspect brillant (Front2v2B) ou mat (Front2v2M).

CARACTERISTIQUES DE LA BACHE :

	<u>Valeur indicative</u>	
• Poids total du produit (g/m ²) :	550	
	<u>Valeurs moyennes</u>	<u>Méthodes</u>
• Fils chaîne / trame (DTex) :	1100 x 1100	DIN EN ISO 2286-2
• Résistance à la traction (N/5 cm) <i>Longitudinale / Transversale</i>	2548 / 1960	DIN 53354
• Résistance déchirure chaîne/trame (N) :	274 / 216	DIN 53363

COMPATIBILITE GENERALES DES IMPRIMANTES :

	Solvant	Eco-solvant	UV
FRONT2v2B	✓	✓	✓
FRONT2v2M	✓	✓	✓

GUIDE D'UTILISATION :

- Les bâches FRONT2v2B ; FRONT2v2M sont spécialement dédiées à une utilisation en tant que bâches publicitaires / toiles événementielles strictement tendues. Les mouvements répétés de pliures peuvent provoquer des dommages prématurés des bâches.
- Face lisse imprimable (face intérieure).
- Sec au toucher inférieur à 5 minutes suivant la machine utilisée.
- Pour tout recouvrement ou autre, le temps de séchage des encres optimal est de 24 heures minimum.
- Plage des températures d'utilisation : +10 °C à +30 °C avec 30 à 70 % d'humidité.
- Tenue en température de la bâche : -30 °C à +70 °C.
- Possibilité de soudure par haute fréquence (H.F).
- Possibilité de confectionner avec un ruban adhésif double face type STRONGBAN3.
- Information relative à la directive REACH : Nous vous informons de la présence de bis(2-ethylhexylphthalate) (DEHP) et de dibutylphthalate, à une concentration supérieure à 0,1 % (m/m).

STOCKAGE :

- Durabilité au stockage (avant utilisation) :
1 an lorsque stocké à une température comprise entre 15 °C et 25 °C à 50 % d'humidité relative dans son emballage d'origine en position verticale dans un endroit exempt de poussière.

REMARQUES :

La très grande diversité des supports de marquage et des possibilités toujours nouvelles doivent conduire l'utilisateur à examiner les aptitudes du produit lors de chaque usage. Toutes les informations publiées sont basées sur des mesures régulièrement effectuées en laboratoire. Elles ne constituent pas cependant un facteur de garantie intangible. Le vendeur décline tous les dommages indirects et ne sera responsable qu'à concurrence du prix de ses produits. Toutes nos spécifications sont sujettes aux changements sans notification préalable. La mise à jour de nos spécifications est automatique sur notre site www.hexis-graphics.com.