FICHE TECHNIQUE IMN BACHE

FRONT3v2

Bâche en polyester enduite de PVC, de 450 g/m², destinée à l'impression jet d'encre solvant, éco-solvant, latex et UV. Imprimable sur la face lisse. La FRONT3v2 est dédiée à une utilisation en tant que bâche publicitaire / toile évènementielle. Aspect mat.

CARACTERISTIQUES DE LA BACHE :

	Valeurs indicatives
• Epaisseur totale du produit (µm) :	400
• Poids total du produit (g/m²) :	450
• Fils chaine/trame (DTex) :	1100 x 1100
• Résistance déchirure chaine/trame (N) :	250 / 200

COMPATIBILITES GENERALES DES IMPRIMANTES :

	Solvant	Eco-solvant	Latex	UV
FRONT3v2	✓	✓	✓	✓

GUIDE D'UTILISATION :

- La bâche FRONT3v2 est spécialement dédiée à une utilisation en tant que bâche publicitaire / toile évènementielle strictement tendue. Les mouvements répétés de pliures peuvent provoquer des dommages prématurés de la bâche.
- Sec au toucher inférieur à 5 minutes suivant la machine utilisée.
- Pour tout recouvrement ou autre, le temps de séchage des encres optimal est de 24 heures minimum.
- Plage des températures d'utilisation : +10 °C à +30 °C avec 30 à 70 % d'humidité.
- Tenue en température de la bâche : -25 °C à +70 °C.
- Possibilité de soudure par haute fréquence (H.F), fer chaud ou à l'air chaud.
- Possibilité de confectionner avec des colles Néoprène® (1) ou avec un ruban adhésif double face type STRONGBAN3.

STOCKAGE :

- Durabilité au stockage (avant utilisation) :

  1 an lorsque stocké dans son emballage d'origine dans un endroit exempt de poussière à une température comprise entre 10 °C et 30 °C dans un environnement sec.

REMARQUES :

La très grande diversité des supports de marquage et des possibilités toujours nouvelles doivent conduire l'utilisateur à examiner les aptitudes du produit lors de chaque usage.

Toutes les informations publiées sont basées sur des mesures régulièrement effectuées en laboratoire. Elles ne constituent pas cependant un facteur de garantie intangible. Le vendeur décline tous les dommages indirects et ne sera responsable qu'à concurrence du prix de ses produits. Toutes nos spécifications sont sujettes aux changements sans notification préalable. La mise à jour de nos spécifications est automatique sur notre site www.hexis-graphics.com.

(1) Néoprène® est une marque déposée par E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY.