



FICHE TECHNIQUE IMN TOILE JT300MI

Toile blanche légère, de 270 microns, en polyester, enduite d'un vernis jet d'encre sur une face. Toile écologique sans PVC, phtalate, formaldéhyde, phosphatate, éther de glycol. Destinée à l'impression jet d'encre solvant, éco-solvant, UV et Latex. Propriétés anti-curling : la toile ne se recourbe pas sur elle-même dans le temps. Produit classé MI selon la norme Française de réaction au feu. Usage intérieur.

CARACTERISTIQUES :

	<u>Valeurs moyennes</u>	<u>Méthodes</u>
• Epaisseur totale du produit (µm) :	270	ISO 5084
• Poids total du produit (g/m ²) :	270	ISO 3801
• Résistance déchirure chaîne/trame (daN) :	12 / 9	DIN 53.363
• Opacité (%) :	86	

COMPATIBILITES GENERALES DES IMPRIMANTES :

	Solvant	Eco-solvant	Latex	UV
JT300MI	✓	✓	✓	✓

GUIDE D'UTILISATION :

- Une seule face imprimable (face extérieure).
- Sec au toucher inférieur à 10 minutes suivant la machine utilisée.
- Usage intérieur.
- Convient aux mobiliers déroulants, displays, banderoles, habillage mural...
- Pour une application en tapisserie, utiliser une colle acrylique pour toile tissée.

RECOMMANDATIONS D'USAGE :

- Pour tout recouvrement ou autre, le temps de séchage des encres optimal est de 24 heures minimum.
- Pour davantage d'informations sur la méthode d'application du JT300MI, vous reporter à sa fiche pratique dans la catégorie Imagerie numérique dans Espace Pro/Fiches de Pose sur notre site www.hexis-graphics.com.

STOCKAGE :

- Durabilité au stockage (avant utilisation) :

Il an lorsque stocké à une température comprise entre 15 °C et 25 °C à 50 % d'humidité relative dans son emballage d'origine en position verticale dans un endroit exempt de poussière.

CERTIFICATIONS :

- Produit classé M1 selon la norme Française de réaction au feu (PV n° EFR-20-004268A).

REMARQUES :

La très grande diversité des supports de marquage et des possibilités toujours nouvelles doivent conduire l'utilisateur à examiner les aptitudes du produit lors de chaque usage. Toutes les informations publiées sont basées sur des mesures régulièrement effectuées en laboratoire. Elles ne constituent pas cependant un facteur de garantie intangible. Le vendeur décline tous les dommages indirects et ne sera responsable qu'à concurrence du prix de ses produits. Toutes nos spécifications sont sujettes aux changements sans notification préalable. La mise à jour de nos spécifications est automatique sur notre site www.hexis-graphics.com