FICHE TECHNIQUE IMN PVC ADHESIF PERMANENT

# V240WG1 – V240WM1

Film constitué d'un PVC calandré de 70 microns, contenant des plastifiants polymères, enduit d'un adhésif acrylique gris sensible à la pression. Destiné à l'impression jet d'encre solvant, éco-solvant, Latex, UV. Aspect brillant (V240WG1) ou mat (V240WM1).

## CARACTERISTIQUES DU FILM :

| | Valeurs indicatives | |
|---|---|---|
| • Epaisseur (µm) : | 70 | |
| • Epaisseur totale du produit (µm) : | 230 | |
| | **Valeurs moyennes** | **Méthodes** |
| • Poids total du produit (g/m²) : | 260 | HEXGSM001 |
| • Résistance à la traction (N/25 mm) : | min. 35 | HEXNFX41021 |
| • Allongement à la rupture (%) : | min. 100 | HEXNFX41021 |
| • Retrait 168 heures à 70 °C (mm) : | < 0,5 | HEXRET001 |

## COMPATIBILITES GENERALES DES IMPRIMANTES :

| | Solvant | Eco-solvant | Latex | UV |
|---|---|---|---|---|
| **V240WG1 – V240WM1** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

## PROTECTEUR :

- Papier PE siliconé 145 g/m² imprimé Hexis gris léger.
- Stable aux variations hygrométriques.

## PROPRIETES ADHESIVES :

(Valeurs moyennes mesurées à édition de la fiche technique)

| | Valeurs moyennes | Méthodes |
|---|---|---|
| • Pelage 180° sur verre (N/25 mm) : | | HEXFTM001 |
| 20 minutes d'application | 17 | |
| 24 heures d'application | 20 | |
| • Pégosité / tack immédiat (N/25 mm) : | 15 | HEXFTM009 |
| • Release (N/25 mm) : | 0,2 | HEXFTM003 |

- Résistance aux solvants : L'adhésif résiste à la plupart des agents chimiques (alcool, acides dilués, huiles).

## ADHESIF :

- Adhésif acrylique gris base solvant.
- Adhésion immédiate et permanente.

## GUIDE D'UTILISATION :

- Film vinyle destiné à la communication visuelle de moyen terme sur surfaces planes intérieures et extérieures.
- Sec au toucher inférieur à 10 minutes suivant la machine utilisée.
- Température de pose minimum recommandée : +10 °C.
- Plage de température d'utilisation (extérieure) : -40 °C à +90 °C.
- Très bonne adhésion sur verre, acier, aluminium, P.V.C, mélaminé… sauf supports granuleux ou recouverts d'une peinture acrylique.
- Pour tout support peint, poser uniquement sur une peinture d'origine, non endommagée. Si la peinture n'est pas d'origine ou/et endommagée, la pose et la dépose est à l'appréciation / au risque du poseur.

## RECOMMANDATIONS D'USAGE :

- L'aspect de vos impressions peut être modifié/amélioré/protégé à l'aide de la plastification V740. Pour les impressions UV, protéger avec la plastification VCR740.
- Pour tout recouvrement et autre, le temps de séchage optimal des encres est de 24 heures minimum.

## STOCKAGE :

- Durabilité au stockage (avant application) :

  1 an lorsque stocké non ouvert dans son emballage d'origine à une température comprise entre 15 °C et 25 °C et entre 30 % et 70 % d'humidité relative.

## DURABILITE : (Climat Europe centrale)

- Exposition verticale extérieure sur surface plane :

  non imprimée : 5 ans.

  Imprimé et plastifié :

  - V740 : 3 ans,
  - VCR740 : jusqu'à 2,5 ans.

  Imprimé : 2 ans.

*Pour connaître la durabilité indicative des films pour toutes autres expositions et zones géographiques, veuillez-vous référer aux « Tableaux des règles de conversion des durabilités indicatives selon la zone géographique » disponibles dans Espace Pro/Durabilité de notre site internet www.hexis-graphics.com.*

**REMARQUES :**
La très grande diversité des supports de marquage et des possibilités toujours nouvelles doivent conduire l'utilisateur à examiner les aptitudes du produit lors de chaque usage. Les méthodes de mesures des normes citées ont servi de base à l'élaboration de nos propres méthodes de mesures disponibles sur demande. Nous vous invitons à nous consulter pour obtenir la dernière instruction en vigueur. Toutes les informations publiées sont basées sur des mesures régulièrement effectuées en laboratoire. Elles ne constituent pas cependant un facteur de garantie intangible. Le vendeur décline tous les dommages indirects et ne sera responsable qu'à concurrence du prix de ses produits. Toutes nos spécifications sont sujettes aux changements sans notification préalable. La mise à jour de nos spécifications est automatique sur notre site www.hexis-graphics.com.