



## FICHE TECHNIQUE IMN PVC ADHESIF ENLEVABLE V362CGI

Film constitué d'un PVC monomère, calandré, de 80 microns, enduit d'un adhésif acrylique enlevable sensible à la pression. Destiné à l'impression jet d'encre solvant, éco-solvant, latex, UV. Aspect transparent brillant.

### CARACTERISTIQUES DU FILM :

|  | <u>Valeurs indicatives</u> |                 |
|--|----------------------------|-----------------|
| • Epaisseur (µm) :                             | 80                         |                 |
| • Epaisseur totale du produit (µm) :           | 270                        |                 |
|  | <u>Valeurs moyennes</u>    | <u>Méthodes</u> |
| • Poids total du produit (g/m <sup>2</sup> ) : | 290                        | HEXGSM001       |
| • Résistance à la traction (N/25 mm) :         | min. 40                    | HEXNFX4I02I     |
| • Allongement à la rupture (%) :               | min. 100                   | HEXNFX4I02I     |
| • Retrait 168 heures à 70 °C (mm) :            | < 0,8                      | HEXRET001       |

### COMPATIBILITES GENERALES DES IMPRIMANTES :

|                | <b>Solvant</b> | <b>Eco-solvant</b> | <b>Latex</b> | <b>UV</b> |
|----------------|----------------|--------------------|--------------|-----------|
| <b>V362CGI</b> | ✓              | ✓                  | ✓            | ✓         |

### PROTECTEUR :

- Papier PE silicone 145 g/m<sup>2</sup> imprimé Hexis bleu léger.
- Stable aux variations hygrométriques.

### PROPRIETES ADHESIVES :

(Valeurs moyennes mesurées à édition de la fiche technique)

|  | <u>Valeurs moyennes</u> | <u>Méthodes</u> |
|--|-------------------------|-----------------|
| • Pelage 180° sur verre (N/25 mm) :  |                         | HEXFTM001       |
| 20 minutes d'application   | 9                       |                 |
| 24 heures d'application  | 10                      |                 |
| • Pégosité / tack immédiat (N/25 mm) :   | 10                      | HEXFTM009       |
| • Release (N/25 mm) :  | 0,1                     | HEXFTM003       |
| • Résistance aux solvants : L'adhésif résiste à la plupart des agents chimiques (alcool, acides dilués, huiles). |                         |                 |

**ADHESIF :**

- Adhésif acrylique base solvant.
- Adhésion immédiate et enlevable.

**GUIDE D'UTILISATION :**

- Sec au toucher inférieur à 10 minutes suivant la machine utilisée.
- Température de pose minimum recommandée : +10 °C.
- Plage de température d'utilisation (extérieure) : -20 °C à +60 °C.
- Très bonne adhésion sur verre, acier, aluminium, P.V.C, mélaminé... sauf supports granuleux ou recouvert d'une peinture acrylique.

*Collés sur des films PVC plastifiés monomères ou polymères, les adhésifs enlevables peuvent devenir semi-permanent. La durée d'application et le type d'exposition peuvent accélérer le phénomène.*

- Pour tout support peint, poser uniquement sur une peinture d'origine, non endommagée. Si la peinture n'est pas d'origine ou/et endommagée, la pose et la dépose est à l'appréciation / au risque du poseur.

**RECOMMANDATIONS D'USAGE :**

- Pour tout recouvrement et autre, le temps de séchage des encres optimal est de 24 heures minimum.
- L'aspect de vos impressions peut être modifié/amélioré/protégé par le choix judicieux d'une des plastifications V700 ou V650. Pour les impressions UV, protéger avec la plastification VCR650.
- Contre toute agression physique et/ou chimique (nettoyage), il est conseillé de plastifier après l'impression.
- Pour davantage d'informations sur la méthode d'application du V362CGI, vous reporter à sa fiche pratique dans Espace Pro/Fiches de pose catégorie « Imagerie numérique » sur notre site [www.hexis-graphics.com](http://www.hexis-graphics.com).

**STOCKAGE :**

- Durabilité au stockage (avant application) :

1 an lorsque stocké à une température comprise entre 15 °C et 25 °C à 50 % d'humidité relative dans son emballage d'origine en position verticale dans un endroit exempt de poussière.

**DURABILITE :** (climat Europe centrale)

- Exposition verticale extérieure sur surfaces planes :  
non imprimée : 6 mois, selon support sans traces importantes d'adhésif.  
imprimée et plastifiée : 12 mois (si le contour du visuel est renforcé par un vernis de scellement).  
imprimée : 3 mois sans traces importantes d'adhésif.

**REMARQUES :**

La très grande diversité des supports de marquage et des possibilités toujours nouvelles doivent conduire l'utilisateur à examiner les aptitudes du produit lors de chaque usage. Les méthodes de mesures des normes citées ont servi de base à l'élaboration de nos propres méthodes de mesures disponibles sur demande. Nous vous invitons à nous consulter pour obtenir la dernière instruction en vigueur. Toutes les informations publiées sont basées sur des mesures régulièrement effectuées en laboratoire. Elles ne constituent pas cependant un facteur de garantie intangible. Le vendeur décline tous les dommages indirects et ne sera responsable qu'à concurrence du prix de ses produits. Toutes nos spécifications sont sujettes aux changements sans notification préalable. La mise à jour de nos spécifications est automatique sur notre site [www.hexis-graphics.com](http://www.hexis-graphics.com).