



FICHE TECHNIQUE WALL PAPER VINYLE BASE PAPIER WALLPAPERS DIGIFORT® P300

Revêtement mural constitué d'un vinyle couché sur support papier. Produit destiné à l'impression jet d'encre solvant, éco-solvant, latex et UV. Aspect structuré / embossé, finition Dust pour le PI3003 et Mellow pour le PI3004.

CARACTERISTIQUES DU FILM :

Valeurs indicatives

- Epaisseur totale du produit (μm) : dépend de l'embosse / structure
- Poids total du produit (g/m^2) : 300
- Poids couche vinylique (g/m^2) : 210
- Poids support papier (g/m^2) : 90

COMPATIBILITES GENERALES DES IMPRIMANTES :

	Solvant	Eco-solvant	Latex	UV
WALLPAPERS DIGIFORT® P300	✓	✓	✓	✓

GUIDE D'UTILISATION :

- Sec au toucher inférieur à 10 minutes suivant la machine utilisée.
- Pour toute application, le temps de séchage des encres optimal est de 24 heures minimum.
- Usage intérieur.
- Se fixe à l'aide de colle pour revêtement mural, **de type PVA ou équivalent**, compatible avec une application sur surfaces :
 - poreuses et absorbantes,
 - ou
 - non absorbantes, telle que verre, plastique, métal ou revêtement mural sous-jacent...
- Les WALLPAPERS DIGIFORT® P300 sont lessivables. Les souillures légères et poussières peuvent être nettoyées à l'aide d'un détergent doux, non abrasif, sans javel et d'un chiffon non abrasif humide ou d'une éponge naturelle. Tamponner la surface à l'aide du chiffon / éponge humide (ne pas frotter). Rincer ensuite avec un chiffon / une éponge imbibé(e) d'eau claire.

RECOMMANDATIONS D'USAGE :

- Pour davantage d'informations sur la méthode d'application des WALLPAPERS DIGIFORT® P300, vous reporter à la fiche pratique dans votre Espace Pro / Fiches Techniques sur le site www.hexis-graphics.com.

STOCKAGE :

- Durabilité au stockage (avant utilisation) :
1 an lorsque stocké à une température comprise entre 15 °C et 25 °C à 50 % d'humidité relative dans son emballage d'origine en position verticale dans un endroit exempt de poussière.

CERTIFICATIONS :

- Produit classé B-s2, d0 selon la norme de classement au feu des produits et éléments de construction EN13501-1 (rapport n°13854A).

REMARQUES :

La très grande diversité des supports de marquage et des possibilités toujours nouvelles doivent conduire l'utilisateur à examiner les aptitudes du produit lors de chaque usage. Toutes les informations publiées sont basées sur des mesures régulièrement effectuées en laboratoire. Elles ne constituent pas cependant un facteur de garantie intangible. Le vendeur décline tous les dommages indirects et ne sera responsable qu'à concurrence du prix de ses produits. Toutes nos spécifications sont sujettes aux changements sans notification préalable. La mise à jour de nos spécifications est automatique sur notre site www.hexis-graphics.com.