



# SCHEDA TECNICA - DAO - CANCELLABILE BREVE DURATA CANCELLABILE A SECCO - DW829 - DW899B

Gamma costituita da un PVC senza cadmio, di 110 micron, ricoperto da un adesivo acrilico solvente sensibile alla pressione. Scrittura con il pennarello cancellabile. Uso all'interno.

### **CARATTERISTICHE DEL FILM:**

		<u>Valori medi</u>	<u>Metodi</u>
•	Spessore (µm):	110	
•	Peso (g/m²):	165	HEXGSM001
•	Ritiro 168 ore a 70 °C (mm):	< 0.4	HEXRET001

### **PROTETTORE:**

- Carta kraft siliconata 137 g/m², con logo Hexis blu.
- Stabile alle variazioni igrometriche.

## PROPRIETÀ ADESIVE:

(Valori medi misurati all'edizione della scheda tecnica)

		<u>Valori medi</u>	<u>Metodi</u>
•	Rimozione 180° su vetro (N/25 mm):		HEXFTM001
	20 minuti dopo l'applicazione	16	
	24 ore dopo l'applicazione	22	
•	Adesività / tack immediato (N/25 mm):	: 17	HEXFTM009
•	Scollamento (N/25 mm):	0,20	HEXFTM003

### **ADESIVO:**

- Acrilico a base solvente.
- Aderenza immediata e permanente, adatto per la posa umida.

## **GUIDA PER L'UTENTE:**

- Temperatura minima raccomandata per la posa: +15 °C.
- Campo delle temperature di uso: +15 °C a +30 °C.
- I film cancellabili a secco DW829 e DW899B sono compatibili con i pennarelli indicati nella seguente tabella :

	Cancellabili a secco
Marca:	senza lasciare tracce fino a:
Bic Velleda® Liquid Ink	I 0 giorni
Bic Stephens® Whiteboard	I0 giorni
Bic Velleda® Whiteboard Grip	7 giorni
Bic Velleda® Whiteboard Clic	7 giorni
Niceday® Whiteboard markers, ref. 1640275	3 giorni
Foray® Whiteborad Markers	3 giorni
Tratto Memo	3 giorni
Franken mag write	3 giorni
Artline® Easymark	l giorno
Pentel Maxiflo	l giorno
Pentel Easyflo	l giorno
Texta® Whiteboard	l giorno
TÜL dry erase	l giorno
Bic Velleda® Whiteboard Markers	< I giorno
Bic Velleda® Whiteboard metallic Markers	< I giorno
Edding® EcoLine, referenza 28/4S – Whiteboard marker set	< I giorno
Edding® 363 board marker	< I giorno
Edding® 360 XL board marker	< I giorno
Pilot® Wytebord	< I giorno
Q-Connect® whiteboard marker	< I giorno

- Le scritte si cancellano facilmente con un panno asciutto.
- Ritrova facilemente il suo stato di pulizia di origine con un detergente per vetri.
- Usare solo all'interno, non resiste agli UV.

 Per tutti i supporti verniciati, applicare solo se la vernice è quella di origine ed è integra. Se la vernice non è l'originale e / o è danneggiata, la posa e la rimozione sono a discrezione / rischio dell'utilizzatore.

#### **STOCCAGGIO:**

Durabilità in caso di stoccaggio (prima della posa): I anno se conservato non aperto nel suo imballaggio di origine ad una temperatura compresa tra 15 °C e 25 °C e tra il 30 % e il 70 % di umidità relativa.

## **DURABILITÀ:**

• Esposizione verticale all'interno, non scritto: 2 anni.

#### NOTE:

La grande diversità delle superfici di applicazione e le sempre nuove possibilità di applicazione fanno sì che l'utente debba verificare l'attitudine del prodotto per l'applicazione cui intende destinarlo.

I metodi di misura delle norme citate hanno servito da base all'elaborazione dei nostri propri metodi di misura, disponibili su richiesta. Vi invitiamo a consultarci per ottenere le ultime istruzioni in vigore.

Tutte le informazioni pubblicate si basano su misure effettuate regolarmente in laboratorio. Tuttavia non costituiscono un fattore di garanzia intangibile. Il venditore declina la propria responsabilità per tutti i danni indiretti e potrà essere ritenuto responsabile solo per importi non eccedenti il valore dei propri prodotti. Tutte le nostre specifiche sono soggette a cambiamenti senza prevviso. L'aggiornamento delle nostre schede tecniche è automatico sul nostro sito www.hexis-graphics.com.