



SCHEDA TECNICA – VINOLO DA INTAGLIO – MICROTAC RIMOVIBILE Serie ME 2000

Gamma costituita da un PVC senza cadmio, monomerico, calandrato, di 80 micron di spessore, spalmato con un adesivo acrilico rimovibile sensibile alla pressione. Finitura opaca.

CARATTERISTICHE:

	<u>Valori medi</u>	<u>Metodi</u>
• Spessore (µm):	80	
• Resistenza alla trazione (N/25 mm):	min. 50	HEXNFX4102I
• Allungamento a rottura (%):	min. 100	HEXNFX4102I
• Ritiro 168 ore a 70 °C (mm):	< 0,6	HEXRET00I

PROTEZIONE:

- Carta kraft siliconata 120g/m², con logo HEXIS rosso.
- Stabile alle variazioni igrometriche.

PROPRIETÀ ADESIVE:

(Valori medi misurati in fase di redazione della scheda tecnica)

	<u>Valori medi</u>	<u>Metodi</u>
• Peel a 180° su vetro (N/25 mm):		HEXFTM00I
20 minuti dopo l'applicazione	3	
24 ore dopo l'applicazione	8	
• Adesività / Tack immediato (N/25 mm):	4	HEXFTM009
• Release (N/25 mm):	0,2	HEXFTM003

ADESIVO:

- Acrilico a base solvente.
- Adesione immediata e removibile.

GUIDA PER L'UTENTE:

- Temperatura minima raccomandata per la posa: +10 °C.
- Temperatura di esercizio: da -20 °C a +70 °C.
- Incollati su dei film PVC laminati monomerici o polimerici, gli adesivi rimovibili possono diventare semipermanenti. La durata d'applicazione ed il tipo d'esposizione possono accelerare il fenomeno.
- Se i supporti sono verniciati, applicare esclusivamente su superfici con verniciatura originale e integra. In caso di vernice non originale e/o danneggiata, la posa e la rimozione sono a discrezione/rischio dell'utente.

STOCCAGGIO:

- Shelf life (prima della posa):

1 anno se conservato nel suo imballaggio di origine non aperto, a una temperatura compresa tra 15 °C e 25 °C e tra 30 % e 70 % di umidità relativa.

DURABILITÀ: (Clima Europa centrale)

- Esposizione verticale esterna su superfici piane:
fino a 6 mesi a seconda del supporto, senza residui rilevanti di adesivo.

NOTE:

La grande diversità dei supporti per applicazione e le continue innovazioni fanno sì che l'utente debba verificare l'attitudine del prodotto per l'applicazione cui intende destinarlo.

I metodi di misura delle norme citate sono serviti da base all'elaborazione dei nostri propri metodi di misurazione e sono disponibili su richiesta. Vi invitiamo a consultarci per ottenere le ultime istruzioni in vigore.

Tutte le informazioni pubblicate si basano su misure regolarmente effettuate in laboratorio. Tuttavia, non costituiscono un fattore di garanzia intangibile. Il venditore declina ogni responsabilità per tutti i danni indiretti e potrà essere ritenuto responsabile solo per importi non eccedenti il valore dei suoi prodotti. Tutte le nostre specifiche sono soggette a variazioni senza preavviso. Tutte le specifiche sono automaticamente aggiornate sul nostro sito www.hexis-graphics.com.