



SCHEDA TECNICA DAO RIFFLETTENTE Serie R 5000

Gamma costituita da una resina alkida, di 100 micron, ricoperta da un adesivo acrilico sensibile alla pressione. Aspetto lucido.

CARATTERISTICHE DEL FILM:

	<u>Valori medi</u>	<u>Metodi</u>
• Spessore (µm):	100	
• Resistenza alla trazione (N/25mm):	min 33	HEXNFX41021
• Allungamento a rottura (%):	min 125	HEXNFX41021
• Ritiro 168 ore a 70° (mm):	< 0,2	HEXRET001
• Valori minimi in riflessione (Illuminante standard A, Angolo d'incidenza +5°, Angolo di osservatore 0,33°):		

Colori	Bianco (R5011)	Giallo (R5041)	Arancione (R5051)	Rosso (R5061)	Verde (R5071)	Blu (R5081)	Nero (R5091)
Riflessione minima (cd / Lux / m²)	50	24	20	10	7	7	2

PROTETTORE:

- Liner PE 145g/m², con stampato HEXIS grigio.
- Stabile alle variazioni igrometriche.

PROPRIETÀ ADESIVE:

(Valori medi misurati all'edizione della scheda tecnica)

- | | | |
|---|-----|-----------|
| • Rimozione 180° su vetro (N/25mm): | | HEXFTM001 |
| 20 minuti d'applicazione | 39 | |
| 24 ore d'applicazione | 40 | |
| • Adesività / alto tack (N/25mm): | 31 | HEXFTM009 |
| • Scollamento (N/25mm): | 0,4 | HEXFTM003 |
| • Resistenza ai solventi: L'adesivo resiste alla maggior parte degli agenti chimici (alcol, benzine, acidi diluiti, oli, carburanti). | | |

GUIDA PER L'UTENTE:

- Temperatura minima raccomandata per la posa + 10°C
- Campo delle temperature di uso - 40°C a + 90°C
- Per i media verniciati, applicare solo se la vernice è quella originale ed integra. Se la vernice non è originale e / o è danneggiata, la posa e la rimozione sono a discrezione / rischio dell'utilizzatore.

ADESIVO:

- Acrilico a base solvente.
- Adesività immediata e permanente, consente la posa umida.

STOCCAGGIO:

- Durata dello stoccaggio (prima della posa):
2 anni se conservato non aperto nel suo imballaggio di origine ad una temperatura compresa tra 15°C e 25°C e tra il 30% e il 70% di umidità relativa.

DURATA:

- Esposizione verticale: 5 anni.

NOTE:

La grande diversità delle superfici di applicazione e le sempre nuove possibilità di applicazione fanno sì che l'utente debba verificare l'attitudine del prodotto per l'applicazione cui intende destinarlo.

I metodi di misura delle norme citate hanno servito di base all'elaborazione dei nostri propri metodi di misura, disponibili su richiesta. Vi invitiamo a consultarci per ottenere le ultime istruzioni in vigore.

Tutte le informazioni pubblicate si basano su misure effettuate regolarmente in laboratorio. Tuttavia non costituiscono un fattore di garanzia intangibile. Il venditore declina la propria responsabilità per tutti i danni indiretti e non sarà ritenuto responsabile solo a concorrenza del prezzo dei suoi prodotti. Tutte le nostre specifiche sono soggette a cambiamenti senza notifica preliminare. L'aggiornamento delle nostre specifiche è automatico sul nostro sito www.hexisgroup.com.