



SCHEDA TECNICA – FLEX – INTAGLIO E DECORAZIONE **BASICUT**

Film poliuretano di 70 micron di spessore, elastico, adatto per applicazioni a caldo su cotone, poliestere e misti. Finitura opaca.

CARATTERISTICHE DEL FILM:

Valore indicativo

- Spessore film + adesivo (µm): 70

PROTEZIONE:

- Supporto in poliestere adesivo di 120 µm di spessore.

GUIDA PER L'UTENTE:

- Si consiglia di applicare su un tessuto precedentemente lavato.
- Buona adesione su cotone, poliestere e misti. Per tutti gli altri tessuti, effettuare un test di resistenza del tessuto alla temperatura di pressatura e un test di compatibilità del film BASICUT con il tessuto.
- Tagliare l'immagine a specchio.
- Rimuovere il materiale in eccedenza subito dopo il taglio.
- Preriscaldare la pressa e il tessuto prima dell'applicazione: 150 °C per 3 secondi.
- Temperatura di pressatura: 150 °C per 10 secondi.
- Rimuovere la protezione (retro), a tiepido, dopo il passaggio sotto la pressa.
- Terminare il lavoro pressando nuovamente a 150 °C per 5 secondi.
- Dopo la pressatura, attendere almeno 24 ore prima di lavare.
- Lavare al rovescio a 40 °C max con detersivi senza candeggina.
- Il tessuto può essere asciugato in un'asciugatrice a bassa temperatura.
- Stirare il tessuto al rovescio.
- Per ulteriori informazioni sul metodo di applicazione del film BASICUT, consultare la sua scheda pratica alla rubrica Supporto Tecnico / Schede Pratiche per la posa sul sito www.hexis-graphics.com.

CONSERVAZIONE:

- Shelf life (prima della posa):

Un anno se conservato nel suo imballaggio di origine non aperto, a una temperatura compresa tra 15 °C e 25 °C e tra il 30 % e il 70 % di umidità relativa.

NOTE:

La grande diversità dei supporti per applicazioni e le continue innovazioni devono indurre l'utente a verificare l'attitudine del prodotto per l'applicazione cui intende destinarlo. Tutte le informazioni pubblicate si basano su misure regolarmente effettuate in laboratorio. Tuttavia, tutte le informazioni non costituiscono una garanzia intangibile. Il venditore declina la propria responsabilità per tutti i danni indiretti e potrà essere ritenuto responsabile solo per importi non eccedenti il valore dei suoi prodotti. Tutte le nostre specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Le schede tecniche sono aggiornate automaticamente sul nostro sito www.hexis-graphics.com.