SCHEDA TECNICA – FLEX – INTAGLIO & DECORAZIONE

BLOCKCUT

Film poliuretano di 110 micron, adatto per applicazioni a caldo su tessuti sublimati.

CARATTERISTICHE DEL FILM:

	Valore medio
• Spessore film (µm):	110

PROTEZIONE:

- Liner poliestere 100 µm.

GUIDA PER L'UTENTE:

- Si consiglia di applicare su un tessuto precedentemente lavato.
- Buona adesione sui tessuti sublimatici. Fare un test di resistenza del tessuto alla temperatura della pressa e un test di compatibilità del flex con il tessuto.
- Tagliare l'immagine a specchio.
- Rimuovere il materiale in eccedenza subito dopo il taglio.
- Preriscaldare la pressa ed il tessuto prima dell'applicazione.
- Temperatura della pressatura: 160 °C per 20 secondi.
- Rimuovere delicatamente il liner quando è tiepido.
- Dopo la pressatura, attendere almeno 24 ore prima di lavare.
- Lavare al rovescio a 40 °C max con detersivi senza candeggina.
- Stirare al rovescio.
- Per ulteriori informazioni sul metodo di applicazione del BLOCKCUT, consultare la sua scheda pratica alla rubrica Supporto Tecnico / Schede Pratiche per la posa sul sito www.hexis-graphics.com.

CONSERVAZIONE:

- Shelf life (prima della posa):

  1 anno se conservato nel suo imballaggio di origine non aperto, a una temperatura compresa tra 15 °C e 25 °C e tra 30 % e 70 % di umidità relativa.

NOTE:
La grande diversità dei supporti per applicazioni e le continue innovazioni, devono indurre l'utente a verificare l'attitudine del prodotto per l'applicazione cui intende destinarlo.
Tutte le informazioni pubblicate si basano su misure regolarmente effettuate in laboratorio. Tuttavia, tutte le informazioni non costituiscono una garanzia intangibile. Il venditore declina la propria responsabilità per tutti i danni indiretti e potrà essere ritenuto responsabile solo per importi non eccedenti il valore dei suoi prodotti. Tutte le nostre specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Le schede tecniche sono aggiornate automaticamente sul nostro sito www.hexis-graphics.com.