HEXIS

SCHEDA TECNICA – FLEX – INTAGLIO & DECORAZIONE

NYLCUT

OEKO TEX® STANDARD 100 CQ 1126/1 IFTH www.oeko-tex.com

Film poliuretano di 100 micron di spessore, privo di ogni tipo di solvente, elastico, adatto per applicazioni a caldo su nylon. Finitura opaca.

CARATTERISTICHE DEL FILM:

	Valore medio
• Spessore film + adesivo (µm):	100

- Buona adesione su nylon.

Per applicazioni su nylon che hanno ricevuto qualsiasi tipo di trattamento, effettuare una prova di tenuta del NYLCUT con il tessuto. Fare un test di resistenza del tessuto alla temperatura della pressa prima di qualsiasi avvio della produzione.

PROTEZIONE:

- Liner in poliestere adesivo di 100 µm.

GUIDA PER L'UTENTE:

- Si consiglia di applicare su un tessuto precedentemente lavato.
- Tagliare l'immagine a specchio.
- Rimuovere il materiale in eccedenza subito dopo il taglio.
- Preriscaldare la pressa e il tessuto prima dell'applicazione: 150 °C per 5 secondi.
- Temperatura di pressatura: 150 °C per 5 secondi con bassa pressione.
- Rimuovere delicatamente la protezione (liner), a caldo, dopo il passaggio sotto la pressa.
- Terminare il lavoro come segue: mettere un foglio di carta solforizzata sulla superficie dell'immagine e pressare il tutto a 150 °C per 10 secondi.
- Dopo la pressatura, attendere 24 ore prima di lavare.
- Lavare al rovescio a 30 °C max con detersivi senza candeggina.
- Per ulteriori informazioni sul metodo di applicazione del NYLCUT, consultare la sua scheda pratica alla rubrica Supporto Tecnico / Schede Pratiche per la posa sul sito www.hexis-graphics.com.

CONSERVAZIONE:

- Shelf life (prima della posa):
  1 anno se conservato nel suo imballaggio di origine non aperto, a una temperatura compresa tra 15 °C e 25 °C e tra 30 % e 70 % di umidità relativa.

NOTE:
La grande diversità dei supporti per applicazioni e le continue innovazioni, devono indurre l'utente a verificare l'attitudine del prodotto per l'applicazione cui intende destinarlo. Tutte le informazioni pubblicate si basano su misure regolarmente effettuate in laboratorio. Tuttavia, tutte le informazioni non costituiscono una garanzia intangibile. Il venditore declina la propria responsabilità per tutti i danni indiretti e potrà essere ritenuto responsabile solo per importi non eccedenti il valore dei suoi prodotti. Tutte le nostre specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Le schede tecniche sono aggiornate automaticamente sul nostro sito www.hexis-graphics.com.