



SCHEDA TECNICA – FLEX – STAMPA DIGITALE UFLEXCLEAR

Film poliuretano di 35 micron, trasparente, finissimo ed elastico, perfettamente adatto per applicazioni su cotone e poliestere di colore bianco o chiaro. Perfettamente adatto per la realizzazione di loghi e immagini di dimensioni medie o grandi. Finitura opaca.

CARATTERISTICHE DEL FILM:

Valori medi

- Spessore (µm): 35
- Buona adesione su cotone.

Per tutti gli altri tessuti, fare un test di resistenza del tessuto alla temperatura di pressatura e un test di compatibilità dell'UFLEXCLEAR con il tessuto.

COMPATIBILITÀ GENERALI DELLE STAMPANTI:

	Solvente	Eco-solvente
UFLEXCLEAR	✓	✓

PROTEZIONE:

- Liner poliestere 100 µm.

GUIDA PER L'UTENTE:

- Stampare l'immagine con effetto specchio.
- Tagliare e rimuovere l'eccedente:
 - Utilizzare una lama nuova.
 - Procedere al taglio sul bordo interno della grafica.
 - Dimensioni minime dei tagli di loghi / immagini: > 2 cm.

Per una stampa con molto inchiostro, lasciare asciugare almeno 2 ore prima di procedere al taglio e al trasferimento.

- Si consiglia di applicare su un tessuto precedentemente lavato.
- Rimuovere dalla superficie da ricoprire la polvere e le fibre tessili che non fanno parte del tessuto, utilizzando il tape HEX860 e incollandole sopra.

Infatti, siccome l'UFLEXCLEAR é trasparente, una volta applicato il film, le parti non stampate lasceranno apparire definitivamente queste impurità.

- Preriscaldare la pressa ed il tessuto prima dell'applicazione.
- Temperatura della pressatura: 140 °C per 15 secondi.

In ogni caso, effettuare sempre un test preliminare, al fine di regolare nel modo migliore i parametri della pressa, prima di procedere alla realizzazione di lavori in serie.

- Quando il film è freddo (< 40 °C), rimuovere delicatamente la protezione (liner) con un solo gesto.
- Pressare nuovamente per 5 secondi proteggendo la grafica con un foglio di carta da forno.
- Dopo la pressatura, attendere almeno 24 ore prima di lavare.
- Lavare a 40 °C max con detersivi senza candeggina.
- Vietato asciugare il tessuto in asciugatrice.
- Non stirare la parte esterna o il rovescio del flex.

RACCOMANDAZIONI:

- Si sconsiglia l'uso di ammorbidente poichè può provocare un'alterazione dell'aderenza del flex sul tessuto.
- Per maggiori informazioni sul metodo di posa del UFLEXCLEAR, vi invitiamo a consultare la sua scheda pratica PRINTFLEX alla rubrica Supporto Tecnico/Schede Pratiche per la posa sul nostro sito www.hexis-graphics.com.

STOCCAGGIO:

- Shelf life (prima dell'uso):
1 anno se conservato nel suo imballaggio di origine non aperto, ad una temperatura compresa tra 15 °C e 25 °C e tra il 30 % e il 70 % di umidità relativa.

NOTE:

La grande diversità dei supporti per applicazione e le continue innovazioni fanno sì che l'utente debba verificare l'attitudine del prodotto per l'applicazione cui intende destinarlo.

Tutte le informazioni pubblicate si basano su misurazioni regolarmente effettuate in laboratorio. Tuttavia, tutte le informazioni non costituiscono una garanzia intangibile. Il venditore declina ogni responsabilità per tutti i danni indiretti e potrà essere ritenuto responsabile solo per importi non eccedenti il valore dei suoi prodotti. Tutte le nostre specifiche sono soggette a variazioni senza preavviso. Tutte le specifiche sono automaticamente aggiornate sul sito www.hexis-graphics.com.