SCHEDA TECNICA – FLEX – INTAGLIO & DECORAZIONE

FLEX DAO SERIE 200

Film poliuretano di 90 micron, fine, opaco e elastico, adatto per applicazioni a caldo su tessuti, tranne su nylon spalmato, tessuti sublimati e Lycra®.

CARATTERISTICHE DEL FILM:

	Valore medio
• Spessore film + adesivo (µm):	90

PROTEZIONE:

- Liner poliestere 100 µm.

GUIDA DELL'UTENTE:

- Si consiglia di applicare su un tessuto precedentemente lavato.
- Buona adesione su cotone. Per tutti gli altri tessuti, fare un test di resistenza del tessuto alla temperatura di pressatura e un test di compatibilità del FLEX DAO con il tessuto.
- Non usare su nylon spalmato, tessuti sublimati e Lycra®.
- Tagliare l'immagine a specchio.
- Rimuovere il materiale in eccedenza subito dopo il taglio.
- Preriscaldare la pressa ed il tessuto prima dell'applicazione. 160 °C per 3 secondi.
- Temperatura della pressatura: 160 °C per 20 secondi.
- Rimuovere delicatamente la protezione (liner), a caldo o a freddo, dopo il passaggio sotto la pressa (Temperatura del tessuto comprisa tra 30 °C e 60 °C).
- Dopo la pressatura, attendere almeno 24 ore prima di lavare.
- Lavaggio a 40 °C massimo. Lavare al rovescio. Utilizzare detersivi senza candeggina.
- Stirare la camicia al rovescio.
- Per ulteriori informazioni sul metodo di applicazione del FLEX DAO, potete consultare la sua scheda pratica alla rubrica Supporto Tecnico / Schede Pratiche per la posa / «Termoadesivi» sul sito www.hexis-graphics.com.

STOCCAGGIO:

- Shelf life (prima della posa):

  1 anno se conservato nel suo imballaggio di origine non aperto, a una temperatura compresa tra 15 °C e 25 °C e tra 30 % e 70 % di umidità relativa.

NOTE:
La grande diversità dei supporti per applicazione e le continue innovazioni fanno sì che l'utente debba verificare l'attitudine del prodotto per l'applicazione cui intende destinarlo.
Tutte le informazioni pubblicate si basano su misure regolarmente effettuate in laboratorio. Tuttavia, non costituiscono un fattore di garanzia intangibile. Il venditore declina ogni responsabilità per tutti i danni indiretti e potrà essere ritenuto responsabile solo per importi non eccedenti il valore dei suoi prodotti. Tutte le nostre specifiche sono soggette a variazioni senza preavviso. Tutte le specifiche sono automaticamente aggiornate sul nostro sito www.hexis-graphics.com.