



SCHEDA TECNICA - FILM DI PROTEZIONE 3333 SHIELD

Film adesivo in poliestere stratificato, destinato alla protezione di tutti i tipi di parabrezza delle autovetture turismo. Film termoformabile con 3 strati rimovibili. Strati durevoli e resistenti ai graffi. Posa all'esterno.

CARATTERISTICHE DEL FILM:

Valori di riferimento

- | | |
|----------------------------------------------|-----|
| • Spessore di ciascun film non adesivo (µm): | 75 |
| • Spessore totale (µm): | 230 |
| • Trasmissione della luce visibile (%): | 92 |
| • Trasmissione UV mass. (%): | < 2 |

PROTEZIONE:

- Liner in poliestere.

PROPRIETÀ ADESIVE:

- | | <u>Valori di riferimento</u> | <u>Metodi</u> |
|-------------------------------------|------------------------------|---------------|
| • Peel a 180° su acciaio (N/25 mm): | | D-3330 |
| Adesione film di base: | 4 | |
| Adesione film intermedi: | 2 | |

ADESIVO:

- Adesivo acrilico.

GUIDA PER L'UTENTE:

- Per una posa e una durata ottimali, l'applicazione del film 3333 SHIELD deve essere effettuata da un addetto alla posa che abbia completato il corso di formazione "Tear-off" offerto da HEXIS S.A.
- Posa sul lato esterno dei parabrezza.
- Temperatura minima raccomandata per la posa: 18 °C.
- Temperatura di esercizio: da -40 °C a +90 °C.
- Durante la conservazione, manipolare sempre con le mani pulite e asciutte.
- Film termoformabile unidirezionale.

- Il liner deve essere rimosso sempre all'ultimo momento prima della posa. Quindi arrotolare immediatamente il film con i metodi proposti da HEXIS.
- L'adesione è quasi immediata, non rimuovere più il film una volta applicato.
- Uso di strumenti specifici solo per la posa su autovetture.
- Possibilità di sovrapporre fino a 3 complexe (9 strati di film).
- Prima di pulire il film, è necessario attendere 30 giorni dal momento dell'installazione.

RACCOMANDAZIONI:

- Per ulteriori informazioni sul metodo di posa del film 3333 SHIELD, consultare la scheda pratica alla rubrica Supporto Tecnico/Schede pratiche, categoria "Protezione" sul nostro sito www.hexis-graphics.com.
- Mantenere il film con acqua saponata e una spugna non abrasiva.
- Asciugare il film con una spatola di gomma o un panno in microfibra pulito.

CONSERVAZIONE:

- Shelf life (prima della posa):
2 anni se conservato in posizione orizzontale nella sua confezione originale a una temperatura compresa tra 15 °C e 25 °C, e tra il 40% e il 60% di umidità relativa, su una superficie asciutta, completamente piana e uniforme.

DURABILITÀ:

- Tempo di rimozione degli strati: Tra 6 e 12 mesi per strato entro un periodo massimo di 36 mesi per i 3 strati.

NOTE:

La grande diversità di vetri e le continue innovazioni fanno sì che l'utilizzatore debba considerare i limiti di applicabilità tecnica dei prodotti prima di ciascun utilizzo particolare. In caso di dubbio, richiedere uno studio della compatibilità vetro/film. HEXIS declina la propria responsabilità per le eventuali irregolarità, nei confronti della legislazione in vigore nel vostro paese, dovute all'applicazione del film. Tutte le informazioni pubblicate si basano su misure regolarmente effettuate in laboratorio. Tuttavia, tutte le informazioni non costituiscono una garanzia intangibile. Il venditore declina ogni responsabilità per tutti i danni indiretti e potrà essere ritenuto responsabile solo per importi non eccedenti il valore dei suoi prodotti. Tutte le nostre specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Le schede tecniche sono aggiornate automaticamente sul nostro sito www.hexis-graphics.com.