



SCHEDA TECNICA - FILM DI PROTEZIONE DUBAÏ

Film decorativo. Posa all'esterno.

Colore: trasparente, effetto dicroico, colori caldi (toni metallizzati variabili dal rosso al blu a seconda dell'angolo di illuminazione e dell'angolo di osservazione).

CARATTERISTICHE DEL FILM:

Valori di riferimento

- | | |
|---|----|
| • Spessore totale (µm): | 76 |
| • Rigetto dell'energia solare (calore) (%): | 15 |
| • Trasmissione della luce visibile (%): | 64 |
| • Trasmissione UV (%): | 63 |

COMPATIBILITÀ DEL FILM: (applicazione verticale)

Tipo di vetro		Compatibilità
Vetro semplice	Chiaro	Si
	Colorato	No
	Colorato riflettente	No
Doppio vetro	Chiaro	No
	Colorato	No
	Colorato riflettente	No
	Bassa emissione (riempimento gas inerte)	No
	Stratificato chiaro (vetro stratificato diretto verso l'esterno dell'edificio)	No
	Stratificato chiaro (vetro stratificato diretto verso l'interno dell'edificio)	No

PROTEZIONE:

- Liner PET 25 µm.

ADESIVO:

- Adesivo acrilico.
- Adesione immediata e removibile.

GUIDA PER L'UTENTE:

- Prima di applicare il film su un supporto adatto al degassamento, spetta all'ordinante e al posatore di accertare la compatibilità film/supporto e di effettuare un degassamento ottimale del supporto (vetro sintetico di tipo PMMA). La formazione di bolle dopo la posa, dovuta a un degassamento del supporto, rientra nell'ambito di responsabilità del posatore.
- In caso di stoccaggio, lavorare sempre con le mani pulite e asciutte.
- Posa all'esterno.
- Posa esclusivamente con acqua saponata.
- Adesività su vetro, tranne supporti granulosi.
- Per la posa servirsi degli attrezzi usati nell'edilizia.
- Il liner deve sempre essere rimosso all'ultimo momento prima della posa, poi incollare subito il film seguendo le istruzioni definite da HEXIS.

Per ridurre il rischio di graffiare con le spatole il film durante l'applicazione, HEXIS raccomanda di utilizzare il liner di protezione del film come protettore di superficie.

- Temperatura raccomandata per la posa: da +10 °C a 35 °C.
- Pulizia con acqua saponata, solamente dopo un mese dalla posa.

RACCOMANDAZIONI:

- Per ulteriori informazioni sul metodo di posa del film DUBAÏ, consultare la scheda pratica alla rubrica Supporto Tecnico/Schede pratiche, categoria "Protezione" sul nostro sito www.hexis-graphics.com.

STOCCAGGIO:

- Shelf life (prima dell'uso):
1 anno se conservato non aperto nel suo imballaggio di origine, a una temperatura compresa tra 10 °C e 35 °C e tra il 30 % e il 70 % di umidità relativa.

DURABILITÀ: (clima Europa centrale)

- Esposizione verticale all'esterno su superfici piane:
 - 2 anni.
 - Rimovibilità: fino a 3 mesi, senza residui rilevanti di adesivo. Superato questo limite di tempo, l'adesione può aumentare nel tempo.

NOTE:

Le compatibilità indicate nella tabella sono date a titolo puramente indicativo e devono essere verificate in ogni singolo caso. A causa della grande diversità dei tipi di vetro e delle loro esposizioni, spetta al cliente/utente effettuare uno studio di compatibilità specifica vetro/film/impatti legati all'utilizzo, prima di procedere all'impiego del prodotto, al fine di controllare se è adatto allo scopo previsto. Tutte le informazioni pubblicate si basano su misure regolarmente effettuate in laboratorio. Tuttavia, tutte le informazioni non costituiscono una garanzia intangibile. Il venditore declina ogni responsabilità per tutti i danni indiretti e potrà essere ritenuto responsabile solo per importi non eccedenti il valore dei suoi prodotti. Tutte le nostre specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Le schede tecniche sono aggiornate automaticamente sul nostro sito www.hexis-graphics.com.