



SCHEDA TECNICA FILM DI PROTEZIONE

AUTO 20 N

Film di protezione solare gamma automobile **termoformabile**. Posa interna.

Colore: Nero metallizzato riflettente.

CARATTERISTICHE DEL FILM:

	Valori medi
• Spessore senza liner (µm):	45
• Rigetto dell'energia solare (%):	60
• Trasmissione della luce visibile (%):	21
• Riflessione della luce visibile (%):	11
• Trasmissione UV max (%):	01

COMPATIBILITÀ DEL FILM:

Vetro semplice chiaro	Sì
Vetro semplice colorato	Sì
Doppio vetro chiaro	No
Doppio vetro colorato	No

CONDIZIONAMENTO:

- Rotoli sospesi

1523mm di altezza	30,5 ml di lunghezza
1523 mm di altezza	15 ml di lunghezza
500 mm di altezza	6 ml di lunghezza
760 mm di altezza	2 ml di lunghezza

GUIDA PER L'UTENTE:

- Lavorare sempre con le mani pulite ed asciutte durante lo stoccaggio.
- Il liner deve essere sempre rimosso all'ultimo momento prima della posa, poi incollare subito il film seguendo le istruzioni definite da HEXIS.
- L'adesione è quasi immediata , non rimuovere più il film una volta applicato.
- Adesività su vetro, tranne supporti granulosi.
- Protezione anti UV integrata nel poliestere. Prevenzione minima dello sbiadimento dei tessuti, del cuoio e dell'allestimento.
- Rivestimento antigraffio: longevità e pulitura facile.
- Il test antigraffio è realizzato ad ogni produzione.
- Posa interna.
- Film termofoldabile in un solo senso.
- **Posa autorizzata sui finestrini anteriori e vietata sul parabrezza.**
- Per la posa servirsi solo degli attrezzi usati nella posa automobile.

STOCCAGGIO:

- Durata dello stoccaggio (prima della posa):
 1 anno se conservato nella posizione orizzontale, ad una temperatura compresa tra 15°C e 25°C e il 50% di umidità relativa, in un luogo privo di polvere.

DURATA:

- Esposizione verticale:
 5 anni (Se posato da un posatore autorizzato HEXIS).

NOTE:

La grande diversità di vetri e la continua innovazione fanno sì che l'utilizzatore debba considerare i limiti di applicabilità tecnica dei prodotti prima di ciascun utilizzo particolare. In caso di dubbio, richiedere uno studio della compatibilità vetro/film.

Tutte le informazioni indicate si basano su misurazioni regolarmente effettuate in laboratorio, ma non costituiscono tuttavia un fattore di garanzia tangibile. Il venditore declina ogni responsabilità per eventuali danni indiretti e sarà tenuto esclusivamente fino a concorrenza del valore del proprio prodotto.

Tutte le specifiche tecniche possono essere soggette a variazione senza preavviso. Le schede tecniche sono aggiornate automaticamente sul nostro sito www.hexisgroup.com.