



SCHEDA TECNICA FILM DI PROTEZIONE

BSE I 001

Film di sicurezza 100 micron. Posa all'interno.

Questo film per vetri consente, in caso di intrusione con effrazione, di aumentare il tempo per infrangere il vetro. La pellicola trattiene i frammenti di vetro dovuti ad una rottura accidentale o ad atti di vandalismo, evitando così le ferite.

Colore: Trasparente.

CARATTERISTICHE DEL FILM:

Valori medi

- Spessore (µm): 102
- Trasmissione solare (%): 74
- Riflessione solare (%): 8
- Assorbimento solare (%): 18
- Rigetto energia solare (%): 20
- Trasmissione della luce visibile (%): 86
- Riflessione della luce visibile (%): 10
- Rigetto radiazioni UV (%): 96

COMPATIBILITÀ DEL FILM:

Vetro semplice chiaro	Sì
Vetro semplice colorato	Sì
Doppio vetro chiaro	Sì
Doppio vetro colorato	Sì

GUIDA PER L'UTENTE:

- Lavorare sempre con le mani pulite ed asciutte durante lo stoccaggio.
- Rimuovere il liner all'ultimo momento prima della posa, ed incollare subito dopo il film.
- L'adesione è quasi immediata , non rimuovere più il film una volta applicato.
- Adesività su vetro, tranne supporti granulosi.
- Protezione anti UV.
- Rivestimento antigraffio: longevità e pulitura facile.
- Posa all'interno.
- Per la posa servirsi solo degli attrezzi adatti all'applicazione di film solari / sicuri.
- Per ulteriori informazioni sul metodo di posa, si prega di consultare la scheda pratica "Building films" disponibile alla rubrica Professionisti / Schede tecniche sul nostro sito www.hexis-graphics.com.

STOCCAGGIO:

- Shelf life (prima della posa):

1 anno se conservato in posizione orizzontale, ad una temperatura compresa tra 15 °C e 25 °C a 50 % di umidità relativa, in un locale privo di polvere.

DURABILITÀ:

- Esposizione verticale: 10 anni.

NOTE:

La grande diversità dei supporti per applicazioni e le continue innovazioni devono condurre l'utilizzatore a esaminare le capacità del prodotto per l'applicazione cui intende destinarlo. In caso di dubbio, richiedere uno studio della compatibilità vetro/film.

Tutte le informazioni pubblicate si basano su misure effettuate regolarmente in laboratorio. Tuttavia non costituiscono un fattore di garanzia intangibile. Il venditore declina la propria responsabilità per tutti i danni indiretti e potrà essere ritenuto responsabile solo per importi non eccedenti il valore dei suoi prodotti.

Tutte le nostre specifiche sono soggette a cambiamenti senza preavviso. L'aggiornamento delle nostre specifiche è automatico sul nostro sito www.hexis-graphics.com.