



SCHEDA TECNICA - FILM DI PROTEZIONE
BSE100xV2

Film di sicurezza di 100 micron. Protezione anti UV. Rivestimento antigraffio. Posa all'esterno.

Questo film per vetri consente, in caso di intrusione con effrazione, di aumentare il tempo per infrangere il vetro. La pellicola trattiene i frammenti di vetro dovuti ad una rottura accidentale o ad atti di vandalismo, evitando così le ferite.

Colore: Trasparente.

CARATTERISTICHE DEL FILM NON STAMPATO:

	<u>Valori medi</u>
• Spessore (µm):	100
• Trasmissione solare (%):	83
• Riflessione solare (%):	9
• Assorbimento solare (%):	8
• Rigetto dell'energia solare (%):	16
• Trasmissione della luce visibile (%):	93
• Riflessione della luce visibile (esterna) (%):	7
• Riflessione della luce visibile (interna) (%):	4
• Trasmissione UV (%):	< 1

COMPATIBILITÀ DEL FILM: (applicazione verticale, film non stampato)

Tipo di vetro		Compatibilità
Vetro semplice	Chiaro	Si
	Colorato	Si
	Colorato riflettente	Si
Doppio vetro	Chiaro	Si
	Colorato	Si
	Colorato riflettente	Si
	Bassa emissione (gas inerte all'interno)	Si
	Stratificato chiaro (vetro stratificato diretto verso l'esterno dell'edificio)	Si
	Stratificato chiaro (vetro stratificato diretto verso l'interno dell'edificio)	Si

GUIDA DELL'UTENTE:

- In caso di stoccaggio, lavorare sempre con le mani pulite e asciutte.
- Posa all'esterno.
- Posa esclusivamente con acqua saponata.
- Adesività su vetro, tranne supporti granulosi.
- Posa su superfici vetrate verticali inferiori a 2,5 m².
- Utilizzare esclusivamente gli accessori specifici per la posa dei film solari / protezione.
- Il liner deve sempre essere rimosso all'ultimo momento prima della posa, poi incollare subito il film seguendo le istruzioni definite da HEXIS.
- Degrado definitivo della struttura e dell'aspetto del film in caso di rimozione dopo la posa.
- Pulizia con acqua saponata, solamente dopo un mese dalla posa.
- Incompatibile con qualsiasi tipo di rivestimento della superficie, autoadesivi o film adesivi.

RACCOMANDAZIONI:

- Per ulteriori informazioni sul metodo di posa, consultare la Scheda pratica per la posa alla rubrica Supporto tecnico, categoria « Protezione » sul nostro sito www.hexis-graphics.com.

STOCCAGGIO:

- Shelf life (prima dell'uso):
3 anni se conservato tra 15 °C e 25 °C a 50 % di umidità relativa, in posizione orizzontale in un locale privo di polvere.

DURABILITÀ:

- Esposizione verticale all'esterno:
Clima Europa centrale: fino a 4 anni;
Clima paesi del Mediterraneo: fino a 2 anni.

NOTE:

Le compatibilità indicate nella tabella « compatibilità del film » sono date a titolo puramente indicativo per un film non modificato e devono essere verificate in ogni singolo caso. A causa della grande diversità dei tipi di vetro e delle loro esposizioni, spetta al cliente/utente effettuare uno studio di compatibilità specifica vetro/film/impatti legati all'utilizzo, prima di procedere all'impiego del prodotto, al fine di controllare se è adatto allo scopo previsto. HEXIS non sarà ritenuta responsabile in caso di danni ai vetri dovuti a impatto termico provocato da un'incompatibilità tra il vetro ed il film modificato, o in caso di applicazione su un vetro difettoso. Tutte le informazioni pubblicate si basano su misurazioni regolarmente effettuate in laboratorio. Tuttavia non costituiscono un fattore di garanzia intangibile. Il venditore declina ogni responsabilità per eventuali danni indiretti e potrà essere ritenuto responsabile solo per importi non eccedenti il valore dei propri prodotti. Tutte le specifiche tecniche possono essere soggette a variazione senza preavviso. Le schede tecniche sono aggiornate automaticamente sul nostro sito www.hexis-graphics.com.