



SCHEDA TECNICA - FILM DI PROTEZIONE SKYFALL35

Film di protezione solare colorato, gamma automobile, termoformabile. Rivestimento antigraffio: longevità e pulitura facile. Posa all'interno.

Colore: nero scuro.

CARATTERISTICHE DEL FILM:

	<u>Valori di riferimento</u>
• Spessore senza liner (μm):	55
• Rigetto dell'energia solare (%):	34
• Trasmissione della luce visibile (%):	33
• Riflessione della luce visibile (%):	5
• Trasmissione UV massima (%):	1

COMPATIBILITÀ DEL FILM:

Tipo di vetro	Compatibilità
Vetro temperato	Sì
Vetro stratificato	Sì

GUIDA PER L'UTENTE:

- Assicurati che le modifiche da realizzare all'aspetto dei vetri dell'automezzo siano conformi alla legislazione in vigore nel paese in cui operi.
- Durante la conservazione, manipolare sempre con le mani pulite e asciutte.
- Posa all'interno.
- Aderenza su vetro minerale.
- Film termoformabile unidirezionale.
- Utilizzare esclusivamente gli accessori specifici per la posa su veicoli.
- Il liner deve essere rimosso sempre all'ultimo momento prima della posa. Quindi arrotolare immediatamente il film con i metodi proposti da HEXIS.
- L'aderenza è quasi immediata. Non rimuovere il film una volta applicato.
- Pulizia con acqua saponata, solamente dopo un mese dalla posa, entro il limite di 3 lavaggi all'anno.
- Incompatibile con qualsiasi tipo di sovrapposizione con adesivi o film adesivi.

RACCOMANDAZIONI:

- Consente di ridurre lo sbiadimento dei tessuti, del cuoio e dell'allestimento.
- Per ulteriori informazioni sul metodo di applicazione del film SKYFALL35, consultare la sua scheda pratica alla pagina Supporto Tecnico/Schede pratiche sul nostro sito www.hexis-graphics.com.

CONSERVAZIONE:

- Shelf life (prima della posa):

Un anno se conservato a una temperatura compresa tra 15 °C e 25 °C a 50 % di umidità relativa, in posizione orizzontale, in un locale privo di polvere.

DURATA:

- Esposizione verticale all'interno: 10 anni.

GARANZIA:

- HEXIS garantisce per 5 anni il film SKYFALL35 esposto verticalmente, contro le screpolature e l'ingiallimento del film.

NOTE:

La grande diversità dei vetri e le continue innovazioni devono condurre l'utente a verificare l'idoneità del prodotto rispetto all'applicazione cui intende destinarlo. In caso di dubbi, occorre richiedere uno studio sulla compatibilità vetro/film. HEXIS declina la propria responsabilità per le eventuali irregolarità, nei confronti della legislazione in vigore nel paese in cui operi, dovute all'applicazione del film. Tutte le informazioni pubblicate si basano su misure regolarmente effettuate in laboratorio. Tuttavia non costituiscono un fattore di garanzia intangibile. Il venditore declina la propria responsabilità per tutti i danni indiretti e potrà essere ritenuto responsabile solo per importi non eccedenti il valore dei suoi prodotti. Tutte le nostre specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Le schede tecniche sono aggiornate automaticamente sul nostro sito www.hexis-graphics.com.