



SCHEDA TECNICA - FILM DI PROTEZIONE

TINT 35 CH

Film di protezione solare gamma automobile termoformabile. Protezione anti UV integrata nel poliestere. Prevenzione minima dello sbiadimento dei tessuti, del cuoio e dell'allestimento. Rivestimento antigraffio: longevità e pulitura facile. Posa all'interno.

Colore: Nero scuro.

CARATTERISTICHE DEL FILM:

Valori indicativi

- | | |
|---|-----|
| • Spessore senza liner (µm): | 40 |
| • Rigetto dell'energia solare (%): | 39 |
| • Trasmissione della luce visibile (%): | 32 |
| • Riflessione della luce visibile (%): | 6 |
| • Trasmissione UV mass. (%): | < 1 |

COMPATIBILITÀ DEL FILM:

Tipo di vetro		Compatibilità
Vetro semplice	Chiaro	Si
	Colorato	No
Vetro temprato	Chiaro	Si
Vetro stratificato	Chiaro	No
Doppio vetro	Chiaro	No
	Colorato	No
	Bassa emissione (gas inerte all'interno)	No

GUIDA DELL'UTENTE:

- Assicuratevi che le modifiche da realizzare all'aspetto dei vetri del vostro automezzosiano conformi alla legislazione in vigore nel vostro paese.
- In caso di stoccaggio, lavorare sempre con le mani pulite e asciutte.
- Il liner deve sempre essere rimosso all'ultimo momento prima della posa, poi incollare subito il film seguendo le istruzioni definite da HEXIS.
- L'adesione è quasi immediata, non rimuovere più il film una volta applicato.

- Adesività su vetro, tranne supporti granulosi.
- Posa all'interno.
- Film termofoldabile in un solo senso.
- Utilizzare esclusivamente gli accessori specifici per la posa su veicoli.
- Per ulteriori informazioni sul metodo di posa del TINT 35 CH, consultare la scheda pratica alla rubrica Supporto Tecnico / Schede pratiche per la posa, categoria « Protezione » sul nostro sito www.hexis-graphics.com.

STOCCAGGIO:

- Shelf life (prima dell'uso):

I anno se conservato tra 15 °C e 25 °C a 50 % di umidità relativa, in posizione orizzontale in un locale privo di polvere.

DURABILITÀ:

- Esposizione verticale: 5 anni.

NOTE:

La grande diversità di vetri e le continue innovazioni fanno sì che l'utilizzatore debba considerare i limiti di applicabilità tecnica dei prodotti prima di ciascun utilizzo particolare. In caso di dubbio, richiedere uno studio della compatibilità vetro/film. HEXIS declina la propria responsabilità per le eventuali irregolarità, nei confronti della legislazione in vigore nel vostro paese, dovute all'applicazione del film. Tutte le informazioni pubblicate si basano su misurazioni regolarmente effettuate in laboratorio. Tuttavia non costituiscono un fattore di garanzia intangibile. Il venditore declina ogni responsabilità per eventuali danni indiretti e potrà essere ritenuto responsabile solo per importi non eccedenti il valore dei propri prodotti. Tutte le specifiche tecniche possono essere soggette a variazione senza preavviso. Le schede tecniche sono aggiornate automaticamente sul nostro sito www.hexis-graphics.com.