



SCHEDA TECNICA - STAMPA DIGITALE - PVC (ADESIVO RIMOVIBILE) **EASY2MOVE**

Film in PVC monomerico calandrato, di 120 micron di spessore, rivestito con un adesivo rimovibile dotato di tecnologia a punti che facilita l'espulsione dell'aria durante la posa. Destinato ad applicazioni di breve durata per interni o esterni. Compatibile con le tecnologie di stampa con inchiostri a base solvente, eco-solvente, latex e UV. Finitura opaca.

CARATTERISTICHE DEL FILM:

Valori di riferimento

- Spessore (μm): 120 $\pm$ 6
- Spessore totale del prodotto (μm): 250 $\pm$ 12
- Peso totale del prodotto (g/m^2): 270 $\pm$ 14

COMPATIBILITÀ GENERALI DELLE STAMPANTI:

	Solvente	Eco-solvente	Latex	UV
EASY2MOVE	✓	✓	✓	✓

PROTEZIONE:

- Carta PE siliconata 120 g/m^2 , non stampata.
- Stabile alle variazioni igrometriche.

PROPRIETÀ ADESIVE:

Valori di riferimento

- Peel a 180° su vetro (N/25 mm):
24 ore dopo l'applicazione 2 $\pm$ 1
- Release (N/25 mm): < 0,2

ADESIVO:

- Punti adesivi.
- Adesione immediata e rimovibile.

GUIDA PER L'UTENTE:

- Manipolare sempre con le mani pulite.
- Asciutto al tatto in meno di 10 minuti dalla stampa, a seconda del dispositivo utilizzato. Per un'essiccazione ottimale degli inchiostri, si consiglia di attendere 24 ore.
- Temperatura d'esercizio (esterna): da -20 °C a +60 °C.
- Con questo film, utilizzare assolutamente il metodo di posa detto "a secco".

La speciale disposizione dei punti adesivi facilita l'espulsione dell'aria tra film e supporto. Tuttavia, un'applicazione accurata resta fondamentale per garantire la massima tenuta del prodotto.

- Adesione su superfici pulite, lisce e piane.

Per qualsiasi utilizzo del film su superfici strutturate e/o curve, è responsabilità del cliente garantire la compatibilità tra il film e il supporto. Applicati su dei film in PVC laminati monomerici o polimerici, gli adesivi rimovibili possono diventare semipermanenti. La durata e il tipo d'esposizione possono accelerare il fenomeno.

- Se i supporti sono verniciati, applicare esclusivamente su superfici con verniciatura originale e integra. In caso contrario, la posa e la rimozione sono a discrezione/rischio dell'utente.

CONSERVAZIONE:

- Shelf life (prima dell'uso):

Un anno se conservato non aperto nel suo imballaggio di origine, a una temperatura compresa tra 15 °C e 30 °C e tra il 45 % e il 65 % di umidità relativa.

NOTE:

La grande diversità dei supporti per applicazioni e le continue innovazioni devono indurre l'utente a verificare l'attitudine del prodotto per l'applicazione cui intende destinarlo. I metodi di misura delle norme citate sono serviti come base per l'elaborazione dei nostri propri metodi di misurazione e sono disponibili su richiesta. Ti invitiamo a consultarci per ottenere le ultime istruzioni in vigore. Tutte le informazioni pubblicate si basano su misure regolarmente effettuate in laboratorio. Tuttavia, tutte le informazioni non costituiscono una garanzia intangibile. Il venditore declina la propria responsabilità per tutti i danni indiretti e potrà essere ritenuto responsabile solo per importi non eccedenti il valore dei suoi prodotti. Tutte le nostre specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Le schede tecniche sono aggiornate automaticamente sul nostro sito www.hexis-graphics.com.