SCHEDA TECNICA – STAMPA DIGITALE – BANNER

FRONTM1EV2

Banner economico in poliestere, spalmato con un PVC, di 450 g/m², destinato alla stampa ink-jet a base solvente, eco-solvente, UV e latex. Stampabile sul lato liscio. Il FRONTM1EV2 è progettato per essere utilizzato come banner pubblicitario e come telone promozionale per eventi. Resistenza al fuoco di classe M1, in base ai metodi di misurazione vigenti in Francia. Finitura satinata.

CARATTERISTICHE DEL BANNER:

	Valori di riferimento	
• Spessore totale del prodotto (µm):	400	
• Peso totale del prodotto (g/m²):	450	
• Fili dell'ordito e della trama (DTex):	1100 x 1100	
	Valori medi	Metodi
• Resistenza alla trazione (N/50 mm) *Longitudinale/Trasversale*	2400/1400	EN ISO 1421
• Resistenza allo strappo di ordito/trama (N):	250/200	DIN53363

COMPATIBILITÀ GENERALI DELLE STAMPANTI:

	Solvente	Eco-solvente	Latex	UV
FRONTM1EV2	✓	✓	✓	✓

GUIDA PER L'UTENTE:

- Il banner FRONTM1EV2 è progettato appositamente per essere utilizzato come telone pubblicitario e/o per eventi, rigorosamente teso. Ripetuti movimenti delle piegature possono causare danni prematuri al telone.
- Asciutto al tatto in meno di 5 minuti, a seconda del dispositivo utilizzato.
- Per tutti i rivestimenti o altro, la durata di asciugatura ottimale degli inchiostri è di almeno 24 ore.
- Temperatura di esercizio: da +10 °C a + 30 °C con il 30-70 % di umidità.
- Tenuta in temperatura del banner: da -25 °C a +70 °C.
- Possibilità di saldare ad alta frequenza, ferro caldo o aria calda.
- Possibilità di fare modificazioni con colla Neoprene® (1) o con nastro biadesivo tipo STRONGBAN3.

CONSERVAZIONE:

- Shelf life (prima dell'uso):

  Un anno se conservato a una temperatura compresa tra 10 °C e 30 °C nel suo imballaggio di origine in un luogo privo di polvere e asciutto.

CERTIFICAZIONI:

- Prodotto di classe M1 secondo la norma francese di reazione al fuoco (processo verbale n. 20-02124-1 L).

NOTE:
La grande diversità dei supporti per applicazioni e le continue innovazioni devono indurre l'utente a verificare l'attitudine del prodotto per l'applicazione cui intende destinarlo. Tutte le informazioni pubblicate si basano su misure regolarmente effettuate in laboratorio. Tuttavia, tutte le informazioni non costituiscono una garanzia intangibile. Il venditore declina la propria responsabilità per tutti i danni indiretti e potrà essere ritenuto responsabile solo per importi non eccedenti il valore dei suoi prodotti. Tutte le nostre specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Le schede tecniche sono aggiornate automaticamente sul nostro sito www.hexis-graphics.com.
(1) Neoprene® è un marchio registrato da E. I. DU PONT DE NEMOURS Company.