



SCHEDA TECNICA - STAMPA DIGITALE - LAMINAZIONE - ADESIVO PERMANENTE GFLI130

Film costituito da un PVC monomero, calandrato, di 130 micron di spessore, con superficie gofrata, spalmato con un adesivo acrilico sensibile alla pressione. Destinato all'uso interno per la laminazione di breve durata su espositori da terra o per la laminazione dei display POP (pop190ecos, pop310ecos, ecc.). Questa laminazione strutturata conferisce una maggiore sicurezza antiscivolo.

CARATTERISTICHE DEL FILM:

	<u>Valore indicativo</u>	
	<u>Valori medi</u>	<u>Metodi</u>
• Spessore (µm):	130	
• Resistenza alla trazione (N/25 mm):	min. 40	HEXNFX4102I
• Allungamento a rottura (%):	min. 100	HEXNFX4102I
• Rugosità in superficie (µm):	min. 20*	HEXRUG00I
• Rimozione 168 ore a 70 °C (mm):	< 0,6	HEXRET00I

* Una rugosità in superficie inferiore a 10 micron rivela un suolo potenzialmente pericoloso in caso di umidità.

PROTEZIONE:

- Liner PET 75 µm, non stampato.
- Stabile alle variazioni igrometriche.

PROPRIETÀ ADESIVE:

(valori medi misurati in fase di redazione della scheda tecnica)

	<u>Valori medi</u>	<u>Metodi</u>
• Peel a 180° su vetro (N/25 mm):		HEXFTM00I
20 minuti dopo l'applicazione	18	
24 ore dopo l'applicazione	21	
• Adesività / Tack immediato (N/25 mm):	20	HEXFTM009
• Release (N/25 mm):	0,1	HEXFTM003
• Resistenza ai solventi: l'adesivo resiste alla maggior parte degli agenti chimici (alcol, acidi diluiti, oli).		

ADESIVO:

- Acrilico a base solvente.
- Adesione immediata e permanente.

GUIDA PER L'UTENTE:

- Grazie alla sua struttura, il film può essere usato in vari luoghi, tra cui scale o superfici inclinate fino a 10°.
- Temperatura minima consigliata per la posa: +10 °C.
- Temperatura di esercizio: da -40 °C a +90 °C.
- Il film può essere pulito con acqua saponata e una spugna abrasiva domestica.
- Se i supporti sono verniciati, applicare esclusivamente su superfici con verniciatura originale e integra. In caso contrario, la posa e la rimozione sono a discrezione/rischio dell'utente.

CONSERVAZIONE:

- Shelf life (prima della posa):

2 anni se conservato nel suo imballaggio di origine, in posizione verticale, a una temperatura compresa tra 15 °C e 25 °C e al 50 % di umidità relativa, in un locale privo di polvere.

DURATA:

- Esposizione all'interno:
 - In posizione verticale: 2 anni in condizioni di uso standard.
 - Su pavimento: fino a 3 mesi; dipende dal tipo di passaggio (scarpe, carrelli, frequenza di passaggio, ecc.) e di pulizia.

HEXIS non potrà essere ritenuto responsabile dei degradi del film GFLI 30 dovuti a un uso protettivo delle stampe applicate al suolo.

CERTIFICAZIONI:

Classificazione antiscivolo	Rapporto	Norma
R9	89222675 001	DIN 51130

NOTE:

La grande diversità dei supporti per applicazioni e le continue innovazioni devono indurre l'utente a verificare l'attitudine del prodotto per l'applicazione cui intende destinarlo. I metodi di misura delle norme citate sono serviti come base per l'elaborazione dei nostri propri metodi di misurazione e sono disponibili su richiesta. Ti invitiamo a consultarci per ottenere le ultime istruzioni in vigore. Tutte le informazioni pubblicate si basano su misure regolarmente effettuate in laboratorio. Tuttavia, tutte le informazioni non costituiscono una garanzia intangibile. Il venditore declina la propria responsabilità per tutti i danni indiretti e potrà essere ritenuto responsabile solo per importi non eccedenti il valore dei suoi prodotti. Tutte le nostre specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Le schede tecniche sono aggiornate automaticamente sul nostro sito www.hexis-graphics.com.