SCHEDA TECNICA – STAMPA DIGITALE – MESH BANNER
PG450

Banner in rete mesh microforata in poliestere rivestito di PVC, di 330 g/m², con liner, destinato alla stampa ink-jet a base solvente, eco-solvente e UV.

CARATTERISTICHE DEL BANNER:

	Valori di riferimento
• Peso del prodotto (senza liner) (g/m²):	330
• Rottura del carico di ordito/trama (daN/5 cm):	130/130
• Resistenza allo strappo di ordito/trama (daN):	20/25
• Tasso di apertura del banner (%):	20
• Permeabilità all'aria (l/m²/s):	3300

COMPATIBILITÀ GENERALI DELLE STAMPANTI:

	Solvente	Eco-solvente	UV
PG450	✓	✓	✓

PROTEZIONE:

- Liner solido non adesivo destinato a proteggere le stampanti da infiltrazioni d'inchiostro.

GUIDA PER L'UTENTE:

- Asciutto al tatto in meno di 5 minuti, a seconda del dispositivo utilizzato.
- Il liner deve essere rimosso una volta che gli inchiostri si sono asciugati.
- Temperatura di esercizio: da +10 °C a + 30 °C con il 30-70 % di umidità.
- Stabilità termica del banner: da -25 °C a +70 °C.
- Possibilità di saldare ad alta frequenza, ferro caldo o aria calda.
- Possibilità di fare delle modificazioni con della colla Neoprene® (1) o con del nastro biadesivo tipo STRONGBAN3.

RACCOMANDAZIONI:

- Per tutti i rivestimenti o altro, la durata di asciugatura ottimale degli inchiostri è di almeno 24 ore.

CONSERVAZIONE:

- Shelf life (prima dell'uso):

  Un anno se conservato a una temperatura compresa tra 10 °C e 30 °C nel suo imballaggio di origine in un luogo privo di polvere e asciutto.

NOTE:
La grande diversità dei supporti per applicazioni e le continue innovazioni devono indurre l'utente a verificare l'attitudine del prodotto per l'applicazione cui intende destinarlo. Tutte le informazioni pubblicate si basano su misure regolarmente effettuate in laboratorio. Tuttavia, tutte le informazioni non costituiscono una garanzia intangibile. Il venditore declina la propria responsabilità per tutti i danni indiretti e potrà essere ritenuto responsabile solo per importi non eccedenti il valore dei suoi prodotti. Tutte le nostre specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Le schede tecniche sono aggiornate automaticamente sul nostro sito www.hexis-graphics.com.

(1) Neoprene® è un marchio registrato da E.I. du Pont de Nemours and Company.