SCHEDA TECNICA – STAMPA DIGITALE – BANNER

FRONT2V3S

Banner in poliestere, ricoperto da un PVC, di 420 µm di spessore. Destinato alla stampa inkjet a base solvente, eco-solvente, latex e UV. Il FRONT2V3S è progettato per essere utilizzato come banner pubblicitario e come telone promozionale per eventi. Finitura satinata. Resistenza al fuoco di classe M1, in base ai metodi di misurazione vigenti in Francia.

CARATTERISTICHE DEL BANNER:

	Valori di riferimento	
• Spessore totale del prodotto (µm):	420	
• Peso totale del prodotto (g/m²):	510	
• Fili dell'ordito e della trama (DTex):	1100 x 1100	
	Valori medi	Metodi
• Resistenza alla trazione (N/50 mm) *Longitudinale / Trasversale*	2300 x 2000	ISO 13934-1: 2013
• Resistenza allo strappo di ordito/trama (N):	200/180	ISO 13937-2: 2000

COMPATIBILITÀ GENERALI DELLE STAMPANTI:

	Solvente	Eco-solvente	Latex	UV
FRONT2V3S	✓	✓	✓	✓

GUIDA PER L'UTENTE:

- Il banner FRONT2V3S è progettato appositamente per essere utilizzato come telone pubblicitario e/o per eventi, rigorosamente teso. Ripetuti movimenti delle piegature possono causare danni prematuri al telone.
- Un solo lato stampabile (lato interno).
- Temperatura di esercizio: da +18 °C a +25 °C.
- Asciutto al tatto in meno di 5 minuti, a seconda del dispositivo utilizzato.
- La durata di asciugatura ottimale degli inchiostri è di almeno 24 ore.
- Possibilità di saldare ad alta frequenza o a caldo.

CONSERVAZIONE:

- Shelf life (prima dell'uso):
  Un anno se conservato non aperto nel suo imballaggio di origine, a una temperatura compresa tra 18 °C e 25 °C e tra il 40 % e il 60 % di umidità relativa.

DURATA: (clima Europa centrale)

- Esposizione verticale all'interno, non stampato: un anno.

CERTIFICAZIONI:

- Prodotto classificato M1 secondo la normativa francese NF P 92-507 di reazione al fuoco (rapporto n. P206754 DEC/1).
- Informazioni relative alla direttiva REACH: il prodotto presenta tracce di di-2-etilesilftalato (DEHP), in concentrazione superiore allo 0,1 % (m/m).

NOTE:
La grande diversità dei supporti per applicazioni e le continue innovazioni devono indurre l'utente a verificare l'attitudine del prodotto per l'applicazione cui intende destinarlo. Tutte le informazioni pubblicate si basano su misure regolarmente effettuate in laboratorio. Tuttavia, tutte le informazioni non costituiscono una garanzia intangibile. Il venditore declina la propria responsabilità per tutti i danni indiretti e potrà essere ritenuto responsabile solo per importi non eccedenti il valore dei suoi prodotti. Tutte le nostre specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Le schede tecniche sono aggiornate automaticamente sul nostro sito www.hexis-graphics.com.