SCHEDA TECNICA - STAMPA DIGITALE - BANNER

FRONTOPAC

Banner in poliestere, rivestito da un PVC, di 680 g/m², destinato alla stampa ink-jet a base solvente, eco-solvente, UV, latex. Superficie finale satinato, trattato con doppia laccatura su entrambe i lati per una stampa bifacciale ottimale.

CARATTERISTICHE DEL BANNER:

	Valori medi	Metodi
• Spessore totale del prodotto (µm):	490	
• Peso totale del prodotto (g/m²):	680	
• Fili dell'ordito e della trama (DTex):	550 x 550	DIN EN ISO 2286-2
• Resistenza allo strappo ordito/trama (N):	200 / 200	DIN53363
• Opacità (%):	100	

COMPATIBILITA' GENERALE DELLE STAMPANTI:

	Solvente	Eco-Solvente	Latex	UV
FRONTOPAC	✓	✓	✓	✓

GUIDA PER L'UTENTE:

- Asciutto al tatto in meno di 5 minuti, a seconda della macchina usata.
- Il tempo di asciugatura ottimale degli inchiostri è minimo di 24 ore.
- Temperatura di esercizio in esposizione: da -30 °C a +70 °C.
- Trattamento anti-curling: previene la formazione di incurvature verticali quando utilizzato.
- Resistenza al fuoco in classe M2, in base ai metodi di misurazione vigenti in Francia.
- Possibilità di fare delle modificazioni con della colla Neoprene® (1) o con del nastro biadesivo tipo STRONGBAN3.

STOCCAGGIO:

- Shelf life (prima dell'uso):

  1 anno se conservato ad una temperatura comprisa tra 15 °C e 25 °C a 50 % di umidità relativa nel suo imballaggio di origine in posizione verticale in un luogo privo di polvere.

NOTE:

La grande diversità delle superfici di applicazione e le sempre nuove possibilità di applicazione fanno sì che l'utente debba verificare l'attitudine del prodotto per l'applicazione cui intende destinarlo.

Tutte le informazioni pubblicate si basano su misure effettuate regolarmente in laboratorio. Tuttavia non costituiscono un fattore di garanzia intangibile. I venditore declina la propria responsabilità per tutti i danni indiretti e non sarà ritenuto responsabile solo a concorrenza del prezzo dei suoi prodotti. Tutte le nostre specifiche sono soggette a cambiamenti senza notifica preliminare. L'aggiornamento delle nostre specifiche è automatico sul nostro sito www.hexis-graphics.com.

(1) Neoprene® è un marchio registrato da E. I. DU PONT DE NEMOURS Company.