



SCHEDA TECNICA IMN CARTA MAT

PAP 100 NA

Carta mat di 115 micron destinata alla stampa inkjet a base acqua.

CARATTERISTICHE DELLA CARTA:

	<u>Valori medi</u>	<u>Metodi</u>
• Spessore (μm):	115	
• Peso (g/m^2):	100	HEXGSM001
• Opacità (%):	> 77	HEXOPA001

COMPATIBILITÀ DELLE STAMPANTI:

- Inchiostri coloranti (Dye) a base acqua e pigmentali a base acqua.
- Tecnologia inkjet Termico e Piezo elettrico.

GUIDA PER L'UTENTE:

- Asciutto al tocco in meno di 5 minuti.
- Prodotto destinato alla stampa per tracciare dei piani.
- Per l'interno, usare degli inchiostri coloranti. La stabilità di questi inchiostri coloranti alla luce è relativa. Per questo i motivi non devono essere esposti alla luce diretta del sole. Degli inchiostri pigmentali possono essere usati per l'uso interno.
- Una laminazione è possibile con un film di plastificazione a freddo trasparente adesivizzato (Hexis V700) o un film termocollante (incapsulamento a caldo).
- L'aspetto delle vostre stampe può essere modificato/migliorato/protetto dalla buona scelta della plastificazione V700 Mat o Satinata o Lucida.
- Campo delle temperature di uso: $+10^{\circ}\text{C}$ a $+30^{\circ}\text{C}$ con il 30-70% di umidità.
- Media/stampa sensibile alle proiezioni dirette di liquidi.
- Per ogni plastificazione, ricopertura o altro, il tempo di asciugatura ottimale degli inchiostri è di 24 ore.

STOCCAGGIO:

- Durata dello stoccaggio (prima della posa):
1 anno se conservato non aperto nel suo imballaggio di origine, nella posizione verticale, ad una temperatura compresa tra 15°C e 25°C e il 50% di umidità relativa, in un luogo privo di polvere.

NOTE:

La grande diversità delle superfici di applicazione e le sempre nuove possibilità di applicazione fanno sì che l'utente debba verificare l'attitudine del prodotto per l'applicazione cui intende destinarlo.

I metodi di misura delle norme citate hanno servito di base all'elaborazione dei nostri propri metodi di misura, disponibili su richiesta. Vi invitiamo a consultarci per ottenere le ultime istruzioni in vigore.

Tutte le informazioni pubblicate si basano su misure effettuate regolarmente in laboratorio. Tuttavia non costituiscono un fattore di garanzia intangibile. Il venditore declina la propria responsabilità per tutti i danni indiretti e non sarà ritenuto responsabile solo a concorrenza del prezzo dei suoi prodotti. Tutte le nostre specifiche sono soggette a cambiamenti senza notifica preliminare. L'aggiornamento delle nostre specifiche è automatico sul nostro sito www.hexisgroup.com.