



SCHEDA TECNICA - STAMPA DIGITALE - PET (ADESIVO RIMOVIBILE) **PET75CGI**

Film costituito da un poliestere trasparente, spalmato con un adesivo acrilico sensibile alla pressione. Destinato alla stampa UV. Finitura lucida. Soltanto per uso interno.

CARATTERISTICHE DEL FILM:

Valori di riferimento

- Spessore film + adesivo (µm): 60

COMPATIBILITÀ GENERALI DELLE STAMPANTI:

	UV
PET75CGI	✓

PROTEZIONE:

- Liner PET siliconato di 36 µm di spessore.

GUIDA PER L'UTENTE:

- Asciutto al tatto subito dopo la stampa.
- Prima di applicare il film su un supporto adatto al degassamento, spetta al committente e all'addetto alla posa la responsabilità di accertare la compatibilità film/supporto e di effettuare un degassamento ottimale del supporto (vetro sintetico di tipo PMMA). La formazione di bolle dopo la posa, dovuta a un degassamento del supporto, rientra nell'ambito di responsabilità dell'addetto alla posa.
- Posa all'interno.
- Posa su superfici vetrate verticali inferiori a 2,5 m².

L'applicazione parziale o totale su un vetro con un film parzialmente o interamente stampato può provocare un riscaldamento locale del vetro (superiore a +25 °C a seconda del colore e della coprenza della grafica) rispetto a una superficie non rivestita. Prima di procedere alla posa, spetta al cliente/utente/addetto alla posa accertarsi della compatibilità del film modificato con il vetro e l'ambiente.

- Durante la conservazione, manipolare sempre con le mani pulite e asciutte.
- Il liner deve essere rimosso sempre all'ultimo momento prima della posa; poi incollare subito il film seguendo le istruzioni definite da HEXIS.
- Posa esclusivamente con acqua e sapone.
- Adesione su vetro, tranne supporti granulosi.
- Utilizzare esclusivamente gli accessori specifici per la posa dei film solari / di protezione.
- Incompatibile con qualsiasi tipo di sovrapposizione con adesivi o film adesivi.
- Deterioramento definitivo della struttura e dell'aspetto del film in caso di rimozione dopo la posa.
- Pulizia con acqua saponata, solamente dopo un mese dalla posa.

CONSERVAZIONE:

- Shelf life (prima dell'uso):

3 anni se conservato tra 15 °C e 25 °C al 50 % di umidità relativa, in posizione orizzontale in un locale privo di polvere.

DURATA:

- Esposizione verticale all'interno su vetri piani:
Senza stampa: 2 anni, senza residui rilevanti di adesivo.

CERTIFICAZIONI:

- Prodotto classificato MI secondo la normativa NF P92-512 (processo verbale n. 242933-DEC/2).

NOTE:

La grande diversità dei supporti per applicazioni e le continue innovazioni fanno sì che l'utente debba verificare l'attitudine del prodotto per l'applicazione cui intende destinarlo. Tutte le informazioni pubblicate si basano su misure regolarmente effettuate in laboratorio. Tuttavia, tutte le informazioni non costituiscono una garanzia intangibile. Il venditore declina la propria responsabilità per tutti i danni indiretti e potrà essere ritenuto responsabile solo per importi non eccedenti il valore dei suoi prodotti. Tutte le nostre specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Le schede tecniche sono aggiornate automaticamente sul nostro sito www.hexis-graphics.com.