



SCHEDA TECNICA - STAMPA DIGITALE - LAMINAZIONE (ADESIVO PERMANENTE) PSPPOP

Film costituito da un PVC monomero, calandrato, di 100 micron di spessore, con superficie goffrata, spalmato con un adesivo acrilico sensibile alla pressione. Ideale per un utilizzo all'interno, per la laminazione dei display POP (pop190ecos, pop310ecos, ecc.) o delle stampe applicate sul suolo per brevi durate.

CARATTERISTICHE DEL FILM:

	<u>Valore di riferimento</u>	
	<u>Valori medi</u>	<u>Metodi</u>
• Spessore (µm):	100	
• Resistenza alla trazione (N/25 mm):	min. 60	HEXNFX41021
• Allungamento a rottura (%):	min. 130	HEXNFX41021
• Rugosità in superficie (µm):	min. 20*	HEXRUG001
• Rimozione 168 ore a 70 °C (mm):	< 0,5	HEXRET001

* Una rugosità in superficie inferiore a 10 micron rivela un suolo potenzialmente pericoloso in caso di umidità.

PROTEZIONE:

- Carta siliconata 80 g/m² con stampato HEXIS in grigio.

PROPRIETÀ ADESIVE:

(valori medi misurati in fase di redazione della scheda tecnica)

	<u>Valori medi</u>	<u>Metodi</u>
• Peel a 180° su vetro (N/25 mm):		HEXFMT001
20 minuti dopo l'applicazione	12	
24 ore dopo l'applicazione	16	
• Adesività / Tack immediato (N/25 mm):	11	HEXFMT009
• Release (N/25 mm):	0,1	HEXFMT003
• Resistenza ai solventi: l'adesivo resiste alla maggior parte degli agenti chimici (alcol, benzine, acidi diluiti, oli, carburanti).		

ADESIVO:

- Acrilico a base solvente.
- Aderenza immediata e permanente.

GUIDA PER L'UTENTE:

- Temperatura minima raccomandata per la posa: +10 °C.
- Temperatura di esercizio: da -40 °C a +90 °C.
- Utilizzabile per la protezione delle stampe applicate sul suolo (non superiori a 15 giorni).

Il film PSPOP non è antiscivolo e può eventualmente diventare scivoloso/pericoloso quando è bagnato. HEXIS declina ogni responsabilità in caso di utilizzo del film PSPOP in queste condizioni. Spetta al cliente la responsabilità di segnalare questo eventuale pericolo.

- Se i supporti sono verniciati, applicare esclusivamente su superfici con verniciatura originale e integra. In caso contrario, la posa e la rimozione sono a discrezione/rischio dell'utente.

STOCCAGGIO:

- Shelf life (prima della posa):

2 anni se conservato nel suo imballaggio di origine, in posizione verticale, a una temperatura compresa tra 15 °C e 25 °C e a 50 % di umidità relativa, in un locale privo di polvere.

DURABILITÀ:

- Esposizione all'interno:

In posizione verticale: 1 anno in condizioni di uso standard.

Su pavimento: dipende dalla frequenza e dal tipo di passaggio (scarpe, carrelli, ecc.) e di pulizia.

HEXIS non potrà essere ritenuto responsabile dei degradi del film PSPOP dovuti a un uso protettivo delle stampe applicate al suolo.

NOTE:

La grande diversità dei supporti per applicazione e le continue innovazioni fanno sì che l'utente debba verificare l'attitudine del prodotto per l'applicazione cui intende destinarlo.

I metodi di misura delle norme citate sono serviti come base per l'elaborazione dei nostri propri metodi di misurazione e sono disponibili su richiesta. È possibile consultarci per ottenere le ultime istruzioni in vigore.

Tutte le informazioni pubblicate si basano su misure regolarmente effettuate in laboratorio. Tuttavia, tutte le informazioni non costituiscono una garanzia intangibile. Il venditore declina ogni responsabilità per tutti i danni indiretti e potrà essere ritenuto responsabile solo per importi non eccedenti il valore dei suoi prodotti. Tutte le nostre specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Le schede tecniche sono aggiornate automaticamente sul nostro sito www.hexis-graphics.com.