



SCHEDA TECNICA - STAMPA DIGITALE - PVC OPACIZZATO (ADESIVO RIMOVIBILE)
V210WGI

Film costituito da un PVC polimerico, calandrato, di 70 micron di spessore, spalmato con un adesivo acrilico nero rimovibile sensibile alla pressione. Destinato alla stampa ink-jet a base solvente, eco-solvente, latex e UV. Finitura lucida.

CARATTERISTICHE DEL FILM:

| | <u>Valori di riferimento</u> | |
|---|------------------------------|---------------|
| • Spessore (µm): | 70 | |
| • Spessore totale del prodotto (µm): | 260 | |
| | <u>Valori medi</u> | <u>Metodi</u> |
| • Peso totale del prodotto (g/m ²): | 280 | HEXGSM001 |
| • Resistenza alla trazione (N/25 mm): | min. 35 | HEXNFX41021 |
| • Allungamento a rottura (%): | min. 100 | HEXNFX41021 |
| • Rimozione 168 ore a 70 °C (mm): | < 0,3 | HEXRET001 |

COMPATIBILITÀ GENERALI DELLE STAMPANTI:

| | Solvente | Eco-Solvente | Latex | UV |
|----------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------|
| V210WGI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

PROTEZIONE:

- Carta PE siliconata da 145 g/m² con logo HEXIS stampato in grigio chiaro.
- Stabile alle variazioni igrometriche.

PROPRIETÀ ADESIVE:

(valori medi misurati in fase di redazione della scheda tecnica)

| | <u>Valori medi</u> | <u>Metodi</u> |
|--|--------------------|---------------|
| • Peel a 180° su vetro (N/25 mm): | | HEXFTM001 |
| 20 minuti dopo l'applicazione | 11 | |
| 24 ore dopo l'applicazione | 13 | |
| • Adesività / Tack immediato (N/25 mm): | 7 | HEXFTM009 |
| • Release (N/25 mm): | 0,20 | HEXFTM003 |
| • Resistenza ai solventi: l'adesivo resiste alla maggior parte degli agenti chimici (alcol, acidi diluiti, oli). | | |

ADESIVO:

- Adesivo acrilico nero a base solvente.
- Adesione immediata e removibile.

GUIDA PER L'UTENTE:

- Asciutto al tatto in meno di 10 minuti, a seconda della stampante usata.
- Temperatura minima raccomandata per la posa: +10 °C.
- Temperatura d'esercizio (esterna): da -20 °C a +60 °C.
- Ottima aderenza su vetro, acciaio, alluminio, PVC, melamminico, tranne su supporti granulosi o superfici verniciate con vernici acriliche.

Incollati su dei film in PVC laminati monomerici o polimerici, gli adesivi rimovibili possono diventare semipermanenti. La durata dell'applicazione e il tipo di esposizione possono accelerare il fenomeno.

- Se i supporti sono verniciati, applicare esclusivamente su superfici con verniciatura originale e integra. In caso contrario, la posa e la rimozione sono a discrezione/rischio dell'utente.

RACCOMANDAZIONI:

- HEXIS controlla con particolare attenzione il colore dei film al fine di garantirne l'esatta riproduzione. Tuttavia, nel caso in cui fosse necessario l'impiego di diverse bobine, HEXIS vi raccomanda di usare bobine di un medesimo lotto di produzione.
- Per tutti i rivestimenti, la durata ottimale di asciugatura degli inchiostri è di almeno 24 ore.
- L'aspetto delle stampe può essere modificato/migliorato/protetto scegliendo in modo appropriato le laminazioni V750, PC500 oppure, in caso di stampanti UV, con la laminazione VCR750.

CONSERVAZIONE:

- Shelf life (prima della posa):

1 anno se conservato non aperto nel suo imballaggio di origine, a una temperatura compresa tra 15 °C e 25 °C e tra il 30 % e il 70 % di umidità relativa.

DURATA: (clima Europa centrale)

- Esposizione verticale all'esterno su superfici piane:
senza stampa: 6 mesi a seconda del supporto, senza residui rilevanti di adesivo.
con stampa e laminazione: 12 mesi (se i bordi della grafica sono rinforzati con una vernice sigillante).
con stampa: 3 mesi, senza residui rilevanti di adesivo.

NOTE:

La grande diversità dei supporti per applicazioni e le continue innovazioni, devono indurre l'utente a verificare l'attitudine del prodotto per l'applicazione cui intende destinarlo. I metodi di misura delle norme citate sono serviti come base per l'elaborazione dei nostri propri metodi di misurazione e sono disponibili su richiesta. Ti invitiamo a consultarci per ottenere le ultime istruzioni in vigore. Tutte le informazioni pubblicate si basano su misure regolarmente effettuate in laboratorio. Tuttavia, tutte le informazioni non costituiscono una garanzia intangibile. Il venditore declina la propria responsabilità per tutti i danni indiretti e potrà essere ritenuto responsabile solo per importi non eccedenti il valore dei suoi prodotti. Tutte le nostre specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Tutte le specifiche sono automaticamente aggiornate sul nostro sito www.hexis-graphics.com.