SCHEDA TECNICA IMN PVC ADESIVO PERMANENTE
VCR3000WM1

Film costituito da un PVC senza cadmio, monomerico, calandrato, di 100 micron, ricoperto da un adesivo acrilico permanente sensibile alla pressione, idoneo per un'aderenza su superfici a bassa energia. Destinato alla stampa ink-jet a base solvente, eco-solvente, HP-latex, UV. Aspetto opaco.

CARATTERISTICHE DEL FILM:

	Valori medi	Metodi
• Spessore (µm):	100	
• Spessore totale del prodotto (µm):	290	
• Peso totale del prodotto (g/m²):	310	HEXGSM001
• Resistenza alla trazione (N/25 mm):	min 40	HEXNFX41021
• Allungamento a rottura (%):	min 100	HEXNFX41021
• Ritiro 168 ore a 70 °C (mm):	< 1	HEXRET001

COMPATIBILITÀ GENERALI DELLE STAMPANTI:

	Solvente	Eco-solvente	HP-latex	UV
VCR3000WM1	✓	✓	✓	✓

LINER:

- Carta PE siliconata di 145g/m², con logo Hexis stampato in blu chiaro.
- Stabile alle variazioni igrometriche.

PROPRIETÀ ADESIVE:

(Valori medi misurati all'edizione della scheda tecnica)

	Valori medi	Metodi
Su Vetro		
• Rimozione 180° (N/25 mm):		HEXFTM001
20 minuti dopo l'applicazione	18	
24 ore dopo l'applicazione	22	
• Adesività / alto tack (N/25 mm):	23	HEXFTM009
Su Polipropilene		
• Rimozione 180° (N/25 mm):		HEXFTM001
20 minuti dopo l'applicazione	9	
24 ore dopo l'applicazione	11	
• Adesività / alto tack (N/25 mm):	8	HEXFTM009
• Ritiro (N/25 mm) :	0,25	HEXFTM003

- Resistenza ai solventi: L'adesivo resiste alla maggior parte degli agenti chimici (alcol, acidi diluiti, oli).

ADESIVO:

- Adesivo acrilico a base solvente.
- Adesivo speciale per superfici a bassa energia (Polipropilene, Polietilene...).
- Aderenza immediata e permanente.

GUIDA PER L'UTENTE:

- Asciutto al tatto in meno di 10 minuti a seconda della stampante usata.
- Temperatura minima raccomandata per la posa: + 10°C. con tolleranza fino a -1 °C
- Temperatura di esercizio (esterna): da -40 °C a +90 °C
- Se i supporti sono verniciati, applicare esclusivamente su superfici con verniciatura originale e intatta. In caso di riverniciatura o di vernice alterata, la posa e la rimozione sono a rischio dell'utente.

RACCOMANDAZIONI:

- er tutti i rivestimenti, la durata ottimale di asciugatura degli inchiostri è di 24 ore minimo.
- L'aspetto delle vostre stampe può essere modificato / migliorato / protetto scegliendo in modo appropriato la laminazione V700 Opaca o Satinata o Lucida.

STOCCAGGIO:

- Durabilità in caso di stoccaggio (prima della posa):

  1 anno se conservato nel suo imballaggio di origine, in posizione verticale, ad una temperatura compresa tra 15 °C e 25 °C e al 50 % di umidità relativa, in un locale privo di polvere.

DURABILITÀ: (Europa centrale su superfici piane)

- Esposizione verticale all'esterno senza stampa: 4 anni
- Esposizione verticale all'esterno con stampa e laminazione: 3 anni
- Esposizione verticale all'esterno con stampa: 2 anni

NOTE:
La grande diversità dei supporti per applicazioni e le continue innovazioni fanno sì che l'utente debba verificare l'attitudine del prodotto per l'applicazione cui intende destinarlo.
I metodi di misura delle norme citate hanno servito da base all'elaborazione dei nostri propri metodi di misura, disponibili su richiesta. Vi invitiamo a consultarci per ottenere le ultime istruzioni in vigore.
Tutte le informazioni pubblicate si basano su misure effettuate regolarmente in laboratorio. Tuttavia non costituiscono un fattore di garanzia intangibile. Il venditore declina la propria responsabilità per tutti i danni indiretti e potrà essere ritenuto responsabile solo per importi non eccedenti il valore dei suoi prodotti. Tutte le nostre specifiche sono soggette a cambiamenti senza preavviso. L'aggiornamento delle nostre specifiche è automatico sul nostro sito www.hexis-graphics.com.