



SCHEDA TECNICA – CARTA DA PARATI PRE-INCOLLATA WALLPAPER I

Rivestimento murale costituito da carta da parati senza PVC, tessuto non tessuto, preincollata. Prodotto destinato alla stampa ink-jet a base solvente, eco-solvente, latex e UV. Applicazione interna. Buona resistenza anti graffio. Finitura satinata. Prodotto classificato D-s1,d0 secondo la normativa francese reazione al fuoco (verbale no. PI7654I DE/1).

CARATTERISTICHE DEL FILM:

	<u>Valori medi</u>	<u>Metodi</u>
• Spessore totale del prodotto (µm):	330	ISO 534
• Peso totale del prodotto (g/m ²):	225	ISO 536
• Opacità (%):	90	ISO 2471

COMPATIBILITÀ GENERALI DELLE STAMPANTI:

	Solvente	Eco-Solvente	Latex	UV
WALLPAPER I	✓	✓	✓	✓

ADESIVO:

- Colla in fase acquosa.
- Aderenza permanente dopo asciugatura.

GUIDA PER L'UTENTE:

- Temperatura di trasformazione da 10 °C a 30 °C con un'umidità relativa compresa tra 30 e 65 %.
- Asciutto al tatto in meno di 10 minuti dopo la stampa, a seconda della stampante utilizzata.
- Si raccomanda l'uso di guanti di cotone in caso di manipolazioni del prodotto stampato.
- Taglio a pannelli delle bobine dopo la stampa.
- Per tutte le applicazioni, il tempo ottimale di asciugatura degli inchiostri è di minimo 24 ore.
- Applicazioni in interni su superfici pulite, asciutte, lisce e non porose, prive di vecchia carta da parati, senza scrostature.
- Si può umidificare la colla sia:
 - Immergendo il pannello intero di WALLPAPER I in un recipiente d'acqua, per massimo 15 secondi. Rimuovere l'acqua tirando fuori lentamente da un lato il pannello dal recipiente.

L'acqua di ammollo deve essere cambiata dopo aver inumidito 6 o 7 pannelli.

- Bagnando abbondantemente, con acqua, tutto il lato preincollato del pannello con un rullo per verniciare.
- Il WALLPAPER I si posa come la carta da parati.
- Dopo l'applicazione, rimuovere immediatamente l'eccedente di colla con una spugna umida.
- Prodotto classificato D-s1,d0 secondo la normativa francese reazione al fuoco EN 13501-1 (verbale no. PI7654I DE/1).

STOCCAGGIO:

- Shelf life (prima della posa):

1 anno se conservato nel suo imballaggio di origine non aperto, a una temperatura compresa tra 10 °C e 30 °C e tra 30 % e 65 % di umidità relativa.

NOTE:

La grande diversità dei supporti per applicazione e le continue innovazioni fanno sì che l'utente debba verificare l'attitudine del prodotto per l'applicazione cui intende destinarlo.

Tutte le informazioni pubblicate si basano su misure regolarmente effettuate in laboratorio. Tuttavia, tutte le informazioni non costituiscono una garanzia intangibile. Il venditore declina ogni responsabilità per tutti i danni indiretti e potrà essere ritenuto responsabile solo per importi non eccedenti il valore dei suoi prodotti. Tutte le nostre specifiche sono soggette a variazioni senza preavviso. Tutte le specifiche sono automaticamente aggiornate sul nostro sito www.hexis-graphics.com.